



Инструкция
"Правила приемки огнеупорных"
изделий и оформления
транспортно-сопроводительной
документации"
Форма №4

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 219 а

Изготовитель ПАО "Запорожогнеупор"

Грузополучатель "TORCONST" S.R.L.

НД ТУУ 26.2-00190503-354:2011

Вагон № 23986482

Род упаковки Биг-бег

Дата выписки сертификата 16.08.23

Количество мест 3

Наименование продукции Порошок молотый шамота

Номер партии	Марка	Класс	Масса, тн
168	ШКП		3.000

РЕЗУЛЬТАТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ (среднее значение)

Номер партии	Зерновой состав, %			
	Остаток на сетке, %	Проход через сетку, %		
		Проход через сетку № 0,5	Проход через сетку № 2	Проход через сетку № 3,2
168		40.0	94.0	100.0

Номер партии	Массовая доля влаги, %
168	1.90

МАССОВАЯ ДОЛЯ, %

Номер партии	Al ₂ O ₃	Огнеупорность
168	37.16	1750

Указанная в сертификате качества продукция принята согласно ГОСТ 26565-85

и соответствует НД

Маркировка ГОСТ 24717-94

При переписке по вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата качества 219 а

или номер партии 168

ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 16 августа 2023 г.

Степаненко
ВІДДІЛ
ТЕХНОЛО-
ГІЧНОГО
КОНТРОЛЮ





Инструкция
"Правила приемки огнеупорных"
изделий и оформления
транспортно-сопроводительной
документации"
Форма №4

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 77

Изготовитель ПАО "Запорожогнеупор"

Грузополучатель КО"TORCONST"ООО

НД ТУУ 26.2-00190503-354:2011

Вагон № 21091079

Род упаковки Биг-бег

Дата выписки сертификата 29.06.24

Количество мест 4

Наименование продукции Порошок молотый огнеупорной глины

Номер партии	Марка	Класс	Масса, тн
86	ПГОСА		4.000

РЕЗУЛЬТАТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ (среднее значение)

Номер партии	Зерновой состав, %			
	Остаток на сетке, %	Проход через сетку, %		
		Проход через сетку № 0,5	Проход через сетку № 2	Проход через сетку № 3,2
86		84.5	99.5	100.0

Номер партии	Массовая доля влаги, %	Огнеупорность
86	7.40	1750

МАССОВАЯ ДОЛЯ, %

Номер партии	Al ₂ O ₃
86	36.12

Указанная в сертификате качества продукция принята согласно ГОСТ 26565-85 и соответствует НД

Маркировка ГОСТ 24717-94

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата качества 77

или номер партии 86

ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

29 июня 2024 г.





Инструкция
"Правила приемки огнеупорных"
изделий и оформления
транспортно-сопроводительной
документации"
Форма №4

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 111

Изготовитель ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

Грузополучатель **S.C. "TORCONST" S.R.L.**

Автомобиль № **РЕНО ВН0859РХ; ВН8656ХЕ**

НД **ГОСТ 390-96; ТУУ 23.2-00191885-031:2021**

Род упаковки **ТУ У 23.2-00191885-039:2020**

Количество мест **8;1**

Дата выписки сертификата **30.01.2024.**

Наименование продукции **Изделия огнеупорные шамотные общего назначения**

Номер партии	Марка	Номер изделия	Количество штук		Масса, тн
			В 1 пакете	По партии	
54	ША -1-1	5	360	2880	9,804
54	ША -1-1	8	90	90	0,306

РЕЗУЛЬТАТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ (среднее значение)

Номер партии	Огнеупорность, *С	Открытая пористость, %	Температура начала размягчения, *С	Предел прочности при сжатии, н/мм ²
54	1690,00	19,95	1300,00	36,37

МАССОВАЯ ДОЛЯ, %

Номер партии	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃
54	59,52	33,82	2,66

Указанная в сертификате качества продукция принята и соответствует действующей НД **ГОСТ 390-96; ТУУ 23.2-00191885-031:2021**

МАРКИРОВКА **ГОСТ 24717-94**

При переписке по вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата качества **111** или номер партии **54**

ЦЕХ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

30 января 2024 г.

Андрей
ПРАТ «ЗАПОРЖОГНЕУПОР»
Альмосиликатный цех
ТМД ГОТОВИХ ВИРОБІВ

Фірма «ЮНІОР»

69032, Україна, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 1
Р/р 26008996108239 в Перший Український Міжнародний Банк,
МФО 334851, ЄДРПОУ 22152963, тел. +380612280812

На замовлення: «TORCONST» SRL

Товар: цегла вогнетривка М-824

Кількість партії: 500шт

Дата видачі: 20.03.2025

Паспорт якості №03/201

Наступним посвідчується, що цегла вогнетривка М-824
відповідає вимогам ГОСТ 390-96 и наступним показникам:

№	Найменування	Показник	
		Базовий	Фактичний
1	Вміст Al_2O_3 , не менш, %	30	35,1
2	Вогнетривкість, не нижче, °С	1690	1730
3	Відкрита пористість, не більше, %	24,0	22,1
4	Межа міцності при стисканні, не менш, Н/мм ²	20	29,4
5	Температура початку розм'якшення, не нижче, °С	1300	1350



Фірма «ЮНІОР»

69032, Україна, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 1
Р/р 26008996108239 в Перший Український Міжнародний Банк,
МФО 334851, ЄДРПОУ 22152963, тел. +380612280812

На замовлення: «TORCONST» SRL

Товар: цегла вогнетривка М-822

Кількість партії: 1000шт

Дата видачі: 20.03.2025

Паспорт якості №03/202

Наступним посвідчується, що цегла вогнетривка М-822
відповідає вимогам ГОСТ 390-96 и наступним показникам:

№	Найменування	Показник	
		Базовий	Фактичний
1	Вміст Al_2O_3 , не менш, %	30	36,5
2	Вогнетривкість, не нижче, °С	1690	1730
3	Відкрита пористість, не більше, %	24,0	20,9
4	Межа міцності при стисканні, не менш, Н/мм ²	20	28,7
5	Температура початку розм'якшення, не нижче, °С	1300	1350

