

Contract/Контракт
Date/дт
Specification/Спецификация
Order/Отрык

30.12.2021
01.02.2021
1
5000590306

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Пограничный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

63991764
7002232148
8002250587
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002250587

EN 10204-3.1



06
0048-CFR-0730
S275J0-MKRA-CFR



Manufacturer:	PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЬОЙ РИГ"
Buyer:	"BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country:	The Republic of Moldova	Страна назначения:	Республика Молдова
Consignee:	"BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinelor str., Kishineu MD-2036 The Republic of Moldova	Грузополучатель:	"БИМЕТКОМ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2036 г. Кишинэу ул. Узинелор. 205/2.

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД		
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. ПОЛОСА / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. STRIP							EN 10025-2:2019		
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	231275	22970	S275JR	20X4	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	4	10140
								4	10140

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.2	0.54	0.067	0.021	0.013	0.027	0.023	0.016	0.0054	0.005	0.005	0.0004	0.004	0.005	0.01	-	0.02	-	0.3

Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Удлинение Elongation %
1.	349	441	35,8

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)
<50	<50	<300	<141

Material EDR (µSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

<0,03

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям применения.

Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the contract.

Внимание: не допускайте использование обвязок для застопорки груза при перегрузочных работах.

Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permitted.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF

Декларация характеристик находится по ссылке/Declaration of

Performance can be found:
<http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf>



Contract/Контракт № 36Z-2021
Date/от 01.02.2021
Specification/Спецификация 1
Order/Отпуск 5000590307

ArceIorMittal

Car/Vagon 63720635
Car customs/Повозонный заказ 7002232145
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8002248202
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется



04
0045-CFR-0730
S275JR-AWK-CPR



СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002248202

EN 10204-3.1

Manufacturer: PJSC "ArceIorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВЬОЙ РИГ"
Buyer: "BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: "BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinelor str., Kishineu MD-2036 The Republic of Moldova	Грузополучатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2036 г. Кишинев ул. Узинелор, 205/2

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД		
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. ПОЛОСА							EN 10025-2:2019		
HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. STRIP									
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	231251	22936	S275JR	25X4	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	8	19810
								8	19810

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %															
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo
1.	0.2	0.55	0.073	0.024	0.012	0.016	0.012	0.027	0.0051	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01

Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	349	429	36,7	OK

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по сертификату.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.
Внимание: не допускайте использование оных для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Подпись Signature
Примечание Note	Листов 1 Sheets
Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке/Declaration of performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf	

Contract/Контракт №
Date/г 36Z-2021
Specification/Спецификация 01.02.2021
Order/Отпуск 5000590309

36Z-2021
01.02.2021
5000590309

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Повагонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

63720635
7002232147
8002248207
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002248207

EN 10204-3.1



0045 CCR 4730
S2136/AMKR-CPK



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"
Buyer: "BIMETCOM" S.R.L.
Destination country: The Republic of Moldova
Consignee: "BIMETCOM" S.R.L.
205/2, Uzinelor str.,
Kishineu MJ-2036
The Republic of Moldova

Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Покупатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Страна назначения: Республика Молдова
Грузополучатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Республика Молдова
МД-2036 г. Кишинев
ул. Узинелор, 205/2

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД			
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. ПОЛОСА / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. STRIP							EN 10025-2:2019			
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg	
1	231288	23000	S235JR	40X4	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	12	30030	

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %															
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo
1.	0.16	0.52	0.066	0.02	0.01	0.018	0.02	0.036	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.003	0.005	0.01

Mechanical properties/Механические свойства			
№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %
1.	317	423	45,3

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0,08	

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застопорки груза при непрерывных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Заркировка
marking

Примечание
note

Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF
Декларация характеристик находится по ссылке: Declaration of
Performance can be found:
<http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf>

Подпись
Signature



Листов 1
Sheets

made with PRIZMO

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

36Z-2021
01.02.2021
1
5000590310

ArcelorMittal

Car/Ван
Car cations/Повышенный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export license/Разрешение на вывоз

63991764
7002232149
8002250586
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE № 8002250586

EN 10204-3.1

Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"
Buyer: "BIMETCOM" S.R.L.
Destination country: The Republic of Moldova
Consignee: "BIMETCOM" S.R.L.
205/2, Uzinelor str.,
Kishineu, MD-2036
The Republic of Moldova

Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Покупатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Страна назначения: Республика Молдова
Грузополучатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Республика Молдова
MD-2036 г. Кишинев
ул. Узинелор, 205/2,

06
0045-CPR-0730
S275JR-AMKR-CPR



Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД		
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. ПОЛОСА							EN 10025-2:2019		
No	No плавки Heat No	No Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	231310	23038	S275JR	40X6	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	4	9460

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.18	0.51	0.057	0.027	0.01	0.016	0.016	0.018	0.0057	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	-	-	-	0.27

Mechanical properties/Механические свойства

No	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (MPa/N/mm2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	345	455	34,9	ок

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

Ra	Th	K	A(sum)	
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяю, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перемещении груза.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF
Декларация характеристик находится по ссылке/Declaration of
Performance can be found:
<http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf>



Contract/Контракт № 36Z-2021
Date/от 01.02.2021
Specification/Спецификация 1
Order/Отпуск 5000590311

ArcelorMittal

Car/Vagon 63991764
Car customs/Повозонный заказ 7002232150
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8002250585
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002250585
INSPECTION CERTIFICATE No 8002250585
EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer: "BIMETCOM" S.R.L.	Покупатель: "БІМЕТКОМ" С.Р.Л.
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: "BIMETCOM" S.R.L. 205/2, Uzinelor str., Kishineu M/L-2036 The Republic of Moldova	Грузополучатель: "БІМЕТКОМ" С.Р.Л. Республика Молдова МД-2036 г. Кишиневу ул. Узинелор, 205/2

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД		
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. ПОЛОСА / HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. STRIP							EN 10025-2:2019		
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	221308	23072	S275JR	50X4	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	6	14900
								6	14900

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.18	0.58	0.063	0.025	0.013	0.013	0.021	0.034	0.0058	0.005	0.005	0.0004	0.01	0.005	0.01	-	0.053	-	0.28

Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	384	496	37,0	ок

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)	Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)
<50	<50	<300	<141	<0,08

Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяю, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по техническим условиям.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Подпись: Signature
Примечание Note	Листов 1 Сл/Sheets
Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF Декларация характеристик находится по ссылке/Declaration of Performance can be found: http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf	



Contract/Контракт №
Date/гг Сpecifica/Спецификация
Order/Отпуск

36Z-2021
01.02.2021
5000590312

ArcelorMittal

Car/Вагон
Car customs/Пояснительный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз


63991764
7002232151
8002250589
Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE No 8002250589

EN 10204-3.1

Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"
Buyer: "BIMETCOM" S.R.L.
Destination country: The Republic of Moldova
Consignee: "BIMETCOM" S.R.L.
205/2, Uzinelor str.,
Kishineu MD-2036
The Republic of Moldova

Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Покупатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Страна назначения: Республика Молдова
Грузополучатель: "БИМЕТКОМ" С.Р.Л.
Республика Молдова
MD-2036 г. Кишинев
ул. Узинелор, 205/2



Description of goods/Наименование товара						Standards/НТД			
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ. ПОЛОСА						EN 10025-2:2019			
/ HOT ROLLED PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS. STRIP									
№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	221302	23056	S275JR	60X5	М/ДЛ	6000	пачки/bundles	8	19540

8 19540

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.18	0.449	0.062	0.027	0.02	0.026	0.021	0.025	0.0052	0.005	0.005	0.0004	0.003	0.005	0.01	-	0.036	-	0.26

Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Временное сопротивление Tensile Strength МПа/Н/мм2 (МПа/Н/мм2)	Удлинение Elongation %	Изгиб Bend
1.	331	446	37,4	ок

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

Ra	Th	K	A(sum)
<50	<50	<300	<141

<0,08

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по сертификату.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order certificate.

Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка
Marking

Примечание
Note

Способ производства стали: конвертер/Steel making process: BOF
Декларация характеристик находится по ссылке/Declaration of
Performance can be found:
<http://ukraine.arcelormittal.com/images/certificates/DoP.pdf>

Подпись:
Signature:
Abc
Листов 1
Sheets

made with PRIZMO