

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007518-23**

Data emiterii 09 martie 2023

Valabil până 09 martie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 .

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Codul NCM
6302

Lenjerie de pat din țesături: cearșafuri de pat, cearșafuri de plapuma, fețe de perne,
fețe de saltea, scutece, seturi din ele.

Fabricare în serie conform GOST 31307-2005, SM 235:2004.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 31307-2005 p. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.9, 4.1.10, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.5, 7; SM 235:2004 p. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.2.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 7, 8, 9;
Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din
23.04.2007;

PRODUCĂTOR

"ANGHEL-LUX" SRL, producere: str. D.Cantemir, 15/2, s. Băcioi, mun. Chișinău, RM

Codul țării
MD

SOLICITANT

"ANGHEL-LUX" SRL, bd. Traian, 11, ap. (of.) 100, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1014600041979

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr. 465-22C, Nr. 467-22C din 30.11.2022, Nr. 536-21C din 30.12.2021,
eliberate de LÎ din cadrul "LabTest-AIRIN" S.R.L., mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de
acreditare Nr. LÎ - 016; Raportului de evaluare a procesului de producție Nr. 9222-22 din 28.02.2023,
Raportului de identificare a produselor Nr. 9222-22 din 28.02.2023, Raportului de control tehnic a produselor
supuse certificării Nr. 9222-22 din 28.02.2023; Raportului sumar Nr. 9222-22 din 07.03.2023, eliberate de
OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr.3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.23.22.9222-EPPC din 09.03.2023. Contract de
efectuare a încercărilor periodice Nr. 41-21 din 10.12.2021 cu LÎ din cadrul "LabTest-AIRIN" S.R.L. Certificatul
este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.

**CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE**

Savoi V.



Seria A Nr. 0007518

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 331-20 « 09 » iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Tesatura albită; №2-Tesatura albă; №3-Tesatura beazi.

Solicitant „Anghel-Lux” S.R.L., mun. Chișinău, bd. Traian 11 ap. 100

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 buc.

Data primirii mostrelor 07.07.2020

Data începerii încercării 07.07.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul SRL „Anghel-Lux”

și prezentate pe baza cererii Nr. K-76-20 din 07.07.2020

DN la metode de încercări SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”

(Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	De facto	118,3
1.2	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
2.1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	De facto	105,9
2.2	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac - PES	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	29,1 70,9
3.1	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127	De facto	120,2
3.2	Compoziția fibroasă, % masice: - bumbac - PES	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	49,5 50,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	<i>Șveț E.</i>

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 619 - 20C <i>« 11 » noiembrie 2020</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 1/2



Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
 Sșteț I.
 « 11 noiembrie » 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită cu desen imprimat (culoarea cafenie, desen buline) din fibre 100% bumbac, legătura pânză, desen nr. G-2855/9, lățimea 240 cm, marca „Freedom” utilizată pentru fabricarea lenjeriei de pat.*

Solicitant „Anghel-Lux” S.R.L., mun. Chișinău, bd. Traian 11 ap. 100

Producător ISA TEKSTIL SAN. TIC. LTD. ȘTI, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 09.11.2020

Data începerii încercării 09.11.2020

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8817-20 din 05.11.2020 și programului Nr. M-8817-20 din 06.11.2020*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *SM 235 : 2004 „Lenjerie de pat. Condiții tehnice generale”, SM 236 : 2004 „Articole matlasate. Condiții tehnice generale”, GOST 31307 - 2005 „Бельё постельное. ОТУ”, GOST 29298 – 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”, GOST 30386 - 95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”*

DN la metode de încercări *GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к „поту”», GOST 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”, GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”, GOST 3816-81 «Ткани текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств», GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, подульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”, SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической. Режимы обработок», SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: pielartairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 619 - 20C <i>« 11 » noiembrie 2020</i>	Cod: ПИИ 7.8 - 1
		Ediția: 1
		Data: 07.10.2020
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură albită cu desen imprimat (culoarea cafenie, desen buline) din fibre 100%bumbac, legătura pânză, desen nr. G-2855/9, lățimea 240 cm, marca „Freedom” utilizată pentru fabricarea lenjeriei de pat.*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29298 p. 4.2.3 Tab. 1 GOST 31307 p. 4.1.2 SM 235 pct. 4.2.2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 4</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	3 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	De facto	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s	GOST 29298 p.4.2.12 Tab. 5 GOST 31307 p.4.1.3 SM 235 p.4.2.2	GOST 12088	100	311,1
3	Higroscopicitatea, %	GOST 29298 p. 4.2.12 Tab. 5 GOST 31307 p.4.1.3 SM 235 p. 4.2.2	GOST 3816 p.3	15	15,1
4	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 29298 p. 4.2.12 Tab. 5 GOST 30386 GOST 31307 p.4.1.5 SM 235 p. 4.2.2	GOST 25617 p.17	75	12
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	De facto	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
6	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127	De facto	114,6
7	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298 p. 4.2.7 Tab. 2 GOST 31307 p 4.1.9 SM 235 p. 4.2.2	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	-3,8 -2,0
8	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298 p. 4.2.7 Tab. 2 GOST 31307 p 4.1.9 SM 235 p. 4.2.2	SM EN ISO 13934-1	294	354,3
				196	236,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Sveț E.</i>	