

Produkt-Information MODEM- MATTLATEX

Notă informativă despre produs VOPSEA LAVABILA LATEX "Modem "

Pentru interior

Rezistentă la frecare umeda

Usor de pus în opera

Formează acoperiri rezistente

Se usuca uniform fara pete

Pur ecologică

Aplicarea:	Rulou, perie, pensulă, bidineaua pentru zugrăvit sau pulverizator.
Culoarea:	Albă
Conținut:	Dispersie pe baza de rășini sintetice.
Domeniul de aplicare:	Vopsea MODEM-Mattlatex pentru interior. Ideal se potrivește pentru pereți și tavane de beton, tencuieli de ciment și var-ciment, cărămidă, suprafețe de ipsos și plăci fibroase de ciment. La fel utilă pentru suprafețele prelucrate cu tencuială de lipire rezistentă, tapete pe hârtie și cele din fibre de sticlă.
Pregătirea suprafeței de bază:	Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate, rezistente, hidrofile și fără substanțe de separare. De eliminat complet straturi stratificate și nerezistente. De efectuat vopsitorii de probă în cazul suprafețelor nesigure. Tencuiala poroasă de întărit (impregnat) cu grundul MODEM Tiefgrund, tencuială de ipsos cu MODEM Putzgrund. De respectat reguli corespunzătoare la prelucrare.
Mod de aplicare:	MODEM-Mattlatex de amestecat bine. De aplicat vopseaua cu ruloul, perie, pensula, bidineaua pentru zugrăvit sau pulverizatorul. Prima acoperire (grund) de diluat în raport max.10%; al 2 strat (de finisare) după posibilitate de aplicat nediluat. Materialul de pus în opera uniform.
Proprietăți:	Rezistentă la frecare umedă (lavabilă). Ușor de pus în operă. Formează acoperiri rezistente. Se usucă uniform fără pete.
Nuanțare:	Este posibilă nuanțarea cu coloranții MODEM Vollton –und Abtonfarbe sau pe utilajul specializat pentru nuanțarea vopselelor.
Curățarea uneltelor de lucru:	Unelte de lucru îndată după utilizare de spălat cu apa.

Depozitare:	De păstrat într-un ambalaj închis etanș, în loc răcoros, dar protejat contra înghețurilor. Termenul minim de depozitare pînă la 24 luni de la data fabricării
Recipient:	5 l, 10 l
Randament:	În dependență de suport de la 150 ml/m ² . Pe suprafețele rugoase consecutiv mai mare. Cea mai sigură metodă de a stabili randamentul precis este acoperire de probă.
Densitate:	1,54 kg/l
Timpul de uscare:	5 ore la cca. (+20+-2) C
Acoperirea repetata:	Peste 5 ore la temperatura camerei + 20°C
Nota importanta:	Timpul de uscare a suprafeței vopsite depinde de temperatura mediului înconjurător. Umiditatea aerului mai sus de 90 %, în deosebi la temperaturi scăzute poate esențial schimba timpul de uscare și caracteristicile calitative.
Temperatura de prelucrare:	Minimum + 5 °C pentru suprafața și mediul înconjurător la acoperire și în timpul uscării.
Măsuri de protecție:	A nu lăsa la îndemîna copiilor. La contactul cu ochii îndată de spălat cu apa. A nu vărsa în rezervoare și pe sol.

Datele și recomandările prezente se bazează pe experiența și cunoștințele noastră îndelungate și corespund utilizării tehnicii și tehnologiei performante, însă nu sunt garantate pentru fiecare caz particular, deoarece depind de calitatea suportului, prelucrarea și aplicarea.

MODEM SRL