



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 49719-23

Data emiterii

28 august 2023

Valabil până la

28 august 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Produsul de cărbune: Antracit, marca "AM" (13-25) mm
(declarat de producător: Antracit, marca "AM" (13-25)mm);
lotul - 281,835 tone conform invoice nr. 18.07.2023/1 din 18.07.2023;
data fabricării - 07.2023; termenul de păstrare - 24 luni din data depozitării;
păstrarea: depozitul firmei (RM, or. Ocnîța, str. 50 Ani ai Biruinței, 79/B)

Codul NC MD
27011110

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM 259:2005, p.4.3, tab.4, ind.12, p.4.4, tab.5, p.5.1 tab.6, ind. 1,2

PRODUCĂTOR

"SD TRADE DIŞ TICARET LIMITED ŞİRKETİ"
34394, Istanbul, Turcia (FURNIZOR)
țara de origine - Republica Kârgâzstan

Codul țării
KG

CLIENT

SC TINCOMERȚ-GRUP SRL,
RM, or. Ocnîța, str. 50 ani ai Biruinței 79/B, tel. 022-997-790

Codul IDNO
1006600012518

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare nr. 7/164 din 17.08.2023.
Raportului de încercări nr. 311-/e din 28.08.2023,
eliberat de LÎ CTSIC, certificat de acreditare nr. LÎ-096.
Raportului de evaluare nr. 7/18-ev din 28.08.2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.

Seria C nr. 006618

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2001, or. Chișinău, str. Meleștiu, 22A
Tel. +(373) 79015395



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 311/e

28.08.2023

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

OC PGSP din partea clientului "Tincomerț-Grup" S.R.L., MD-7101, str. 50 Ani al Biruinței, 79/B, or. Ocnîța

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon
în baza: Cerere nr. 0133 C din 16.08.2023, Raport de prelevare a probelor nr. 15 din 17.08.2023

titlul și indicativii documentului, data înregistrării
pentru a stabili conformitatea cu cerințele : SM 259:2005

Data primirii eșantioanelor: 17.08.2023

Perioada desfășurării încercărilor: 17.08.2023-28.08.2023

Data finalizării încercărilor: 28.08.2023

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Scopul încercărilor: **certificare**

Produsul: **CĂRBUNE**

Sortimentul: **Antracit marca „AM” (13-25) mm**

Condiții de mediu în laboratorul de încercări :

Temperatura: (22±3) °C Presiunea: (100±2) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Incertitudine	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun			
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulă și antracit -carbone brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	13,55 ---	---	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t , %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			3,9	---	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)			18,422 (4400)/ 13,400 (3200) 27,840 (6650)	---	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-06-01 ed.1/08.04.2022	2,80	3,00	4,50	1,81	---	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **

