

ANEXA 1

FIȘA TEHNICĂ ADITIV ANTIOXIDANT PENTRU ULEI ELECTROIZOLANT DE TRANSFORMATOR PE BAZA DE 2.6 DITERBUTIL - PARACREZOL				
Nr crt.	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice garantate (oferta furnizorului)
FURNIZOR Lanxess Deutschlanmd GmbH				
TIP Vulkanox BHT				
ȚARA DE ORIGINE Germania				
1	CONDIȚII CLIMATERICE ȘI DE MEDIU			
1.1	Temperatura mediului ambiant	°C	-40 / +40	-40/+40
1.2	Radiația solară maximă	kW/m ²	1.1	1,1
1.3	Altitudine	m	≤ 1000	≤ 1000
1.4	Umiditatea relativă a aerului	%	100	100
1.5	Domeniul de utilizare		aditivarea uleiului mineral electroizolant	aditivarea uleiului mineral electroizolant
1.6	Mediul de imersie		ulei mineral electroizolant	
2	CARACTERISTICI			
2.1	Numărul CAS		128-37-0	128-37-0
2.2	Formula chimică		C ₁₅ H ₂₄ O	C ₁₅ H ₂₄ O
2.3	Tip aditiv		AGHIDOL-1 tehnic (lonol, BHT) sau analog	BHT
2.4	Aspect		praf	cristals
2.5	Culoare		alb/sur	alb
2.6	Fracție de masă a tert-butil-phenol (BHT)	%	≥99,7	99, 8
2.7	Conținutul de umiditate	%	lipsa	lipsă
2.8	Conținutul de phenol	%	lipsa	lipsă
2.9	Conținutul de cenușă	%	≤0,008	Max 20mg/kg
3	MARCAREA			
3.1	- fabrica producătoare		Da	da
3.2	- denumirea produs		Da	da
3.3	- cantitate de produs în recipient		Da	da
3.4	- numărul lotului		Da	da
3.5	- datele referitor la protecția mediului ambiant și sănătatea și securitate ocupațională		Da	da
3.6	- standardul de fabricație		Da	da
3.7	- condiții de depozitare		Da	da
4	AMBALAREA			
4.1	Tip recipient			sac
4.2	Cantitate recipient	kg	max. 50	25
4.3	Anul de fabricație			2025

Furnizor

Semnătură