

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2 - 24 <u>« 09 » ianuarie 2024</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB
 Director «LabTest - Airin» SRL
 Șveț I.
9 ianuarie 2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Tricou din material tricotat vopsit culoarea cafenie,*
100%bumbac, marca CHEVRON.

Solicitant „ZILANT” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător țara de origine -Uzbekistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 03.01.2024

Data începerii încercării 03.01.2024

Data sfârșitului încercării 09.01.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-2-24 din 03.01.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse SM GOST 31408:2010 „Produse de lenjerie din tricot pentru bărbați și băieți. Condiții tehnice generale”, GOST 2351-88 «Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения», GOST 31228-2004 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 26289-84 „Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки”, GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2 - 24 « 09 » ianuarie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Tricou din material tricotat vopsit culoarea cafea,*
100% bumbac, marca CHEVRON.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	SM GOST 31408:2010 pct. 4.3.3 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 3	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>"transpirației"</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	SM GOST 31408:2010 pct. 4.3.4	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	150	586,8
3	Higroscopicitatea, %, min	GOST 31228-2004 pct. 4.1	GOST 3816-81 pct. 3	6	16,2
4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	SM GOST 31408:2010 pct. 4.3.2 GOST 26289-84 pct. 3 Tab.	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₈ O ₇ B ₄ Γ ₇	10 12	-2,5 -1,2
5	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	SM GOST 31408:2010 pct. 4.3.2 GOST 30386-95	GOST 25617-83 pct. 17	75	11,7
6	Sarcina de rupere mostrei 50x200 mm, N, min: - pe lungime	SM GOST 31408:2010 pct. 4.3.2 GOST 28554-90 pct.1.1.8	SM EN ISO 13934-1:2016	80	277
7	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	160,2
8	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	