


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 9 - 25 «13» ianuarie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șvet I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete "tactice" primăvara-toamnă, cu fețe din piele naturală
căptușeală din material Airtex, talpi din PU, model 1089, mărime 42.*

Solicitant / Producător *F.P.C. „TIRAS” SRL Republica Moldova, or. Soroca, str. Cosăușilor, 15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *0,5 per.*

Data primirii mostrelor *09.01.2025*

Data începerii încercării *09.01.2025*

Data sfârșitului încercării *13.01.2025*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-2-25* din *09.01.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	dr-88
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	dr-0,9
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	dr-0,8
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	dr-142
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	dr-56

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	