

MIROPLAST

КОГДА КАЧЕСТВО СОЧЕТАЕТСЯ С ДИЗАЙНОМ

ISO 9001

ул. Курсантская, 10, г. Днепр, Украина
тел.: +38 0562 33 80 00, факс: +38 0562 33 80 38
info@miroplast.com, www.miroplast.com

Паспорт качества № М-000012534-3

Нормативный документ: ДСТУ Б В.2.7-130:2007

Наименование продукции: Профили поливинилхлоридные

Общее количество, шт., м., уп.: Рама 300 с уплотнителем (упакованная) 128 шт., 832 м., 16 уп.

Импост 300 с уплотнителем (упакованный) 96 шт., 624 м., 16 уп.

Наименование показателя	Код по ДКПП/артикул	Тип профиля	Цвет массы, сторона ламинации, цвет ламинации	Норма по ДСТУ	Результаты испытаний
Внешний вид	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	п. 5.3.3	Соответствует
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		Соответствует
Предельное отклонение от прямолинейности лицевых стенок в поперечном сечении, мм	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	п. 5.2.5	Соответствует
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		Соответствует
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	≤ 2	1,2
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		1
Прочность сварного углового соединения, Н/мм2, не менее	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	≥ 35	36
Стойкость к удару при температуре минус 15 0С, не более	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	≤ 10%	0
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		0
Ширина профиля, мм	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	60,0±0,3	60,2 / 60,05
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		60,25 / 60,1
Высота внешней лицевой поверхности/внутренней лицевой поверхности, мм	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	61,0±0,5 / 41,0±0,5	61,45 / 41,3
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации	80,0±0,5 / 40,0±0,5	80,4 / 40,25
Толщина внешней лицевой поверхности/внутренней лицевой поверхности, мм	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	2,7-0,2	2,5 / 2,6
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		2,5 / 2,64
Толщина нелицевых стенок, мм	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	2,2-0,2	2 / 2,05
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		2 / 2,2
Ширина паза под штапик, мм	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	4,2±0,3	4,3
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		4 / 4,25
Ширина паза под уплотнитель, мм	A0100101701-L	Рама 300 с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	3,2±0,3	3,02
	A0100101801-U	Импост 300 с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		3 / 3,25

Инженер-лаборант

ФИО
Подпись

ЛАБОРАТОРИЯ

«МИРОПЛАСТ»

Паспорт качества № М-000012534/2

Нормативный документ:

ДСТУ Б В.2.7.-130:2007

Наименование продукции:

Профили поливинилхлоридные

Общее количество, шт., м., уп.: Штапик 004 с коэкстр уплотнителем (упакованный)

200 шт., 1 300 м., 20 уп.

Штапик 040 с коэкстр уплотнителем (упакованный)

1 500 шт., 9 750 м., 60 уп.

Наименование показателя	Код по ДКПП/артикул	Тип профиля	Цвет массы, сторона ламинации, цвет ламинации	Норма по ДСТУ	Результаты испытаний
Внешний вид	АС0100300401	Штапик 004 с коэкстр уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации	п. 5.3.3	Соответствует
	АС0100304001	Штапик 040 с коэкстр уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		Соответствует
Геометрические размеры, мм	АС0100300401	Штапик 004 с коэкстр уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации	п. 5.2.3	Соответствует
	АС0100304001	Штапик 040 с коэкстр уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		Соответствует
Предельное отклонение от прямолинейности лицевых стенок в поперечном сечении, мм	АС0100300401	Штапик 004 с коэкстр уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации	п. 5.2.5	Соответствует
	АС0100304001	Штапик 040 с коэкстр уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		Соответствует
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	АС0100300401	Штапик 004 с коэкстр уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации	≤ 2	1,9
	АС0100304001	Штапик 040 с коэкстр уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		1,4

Инженер-лаборант

ФИО
Подпись

ЛАБОРАТОРИЯ
«МИРОПЛАСТ»

MIROPLAST

КОГДА КАЧЕСТВО СОЧЕТАЕТСЯ С ДИЗАЙНОМ

ISO 9001

ул. Курсантская, 10, г. Днепро, Украина
тел.: +38 0562 33 80 00, факс: +38 0562 33 80 38
info@miroplast.com, www.miroplast.com

Паспорт качества № М-000012534 / 11

Нормативный документ: ДСТУ Б В.2.7.-130:2007

Наименование продукции: Профили поливинилхлоридные

Количество, шт., м., уп.: Рама 7S с уплотнителем (упакованная) 84 шт., 546 м., 21 уп.

Импост 7S с уплотнителем (упакованный) 24 шт., 156 м., 4 уп.

Наименование показателя	Код по ДКПП/артикул	Тип профиля	Цвет массы, сторона ламинации, цвет ламинации	Норма по ДСТУ	Результаты испытаний
Внешний вид	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	п. 5.3.3	Соответствует
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации		Соответствует
Фактическое отклонение от номинальной ширины в поперечном сечении, мм	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	п. 5.2.5	Соответствует
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации		Соответствует
Изменение линейных размеров при тепловом воздействии, %	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	≤ 2	1,5
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации		1,1
Угловая деформация при сварке, Н/мм ² , не менее	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации	≥ 35	40
Стойкость к удару при температуре минус 15 °С, не более	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	≤ 10%	0
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации		0
Ширина профиля, мм	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	70,0±0,3	70,2 / 70,05
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации		70,25 / 70,1
Высота внешней лицевой поверхности/внутренней лицевой поверхности, мм	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	80,0±0,5 / 40,0±0,5	80,3 / 40,15
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации	66,0±0,5 / 46,0±0,5	65,95 / 45,8
Толщина внешней лицевой поверхности/внутренней лицевой поверхности, мм	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	2,7-0,2	2,5 / 2,8
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации		2,5 / 2,75
Толщина поллицевых стенок, мм	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	2,2-0,2	2 / 2,1
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации		2 / 2,2
Глубина паза под штапик, мм	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	4,2±0,3	4 / 4,25
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации		4
Глубина паза под уплотнитель, мм	A0100205806-7S	Импост 7S с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	3,2±0,3	3 / 3,39
	A0100205906-7S	Рама 7S с уплотнителем (упакованная)	Бежевый, Нет ламинации		3,24

Энерголаборант

С/О
Подпись

ЛАЗЕРНЫЙ
«MIROPLAST»

MIROPLAST

КОГДА КАЧЕСТВО СОЧЕТАЕТСЯ С ДИЗАЙНОМ

ISO 9001

ул. Курсантская, 10, г. Днепро, Украина
тел.: +38 0562 33 80 00, факс: +38 0562 33 80 38
info@miroplast.com, www.miroplast.com

Паспорт качества № М-000012534 /-6

Нормативный документ:	ДСТУ Б В.2.7.-130:2007
Наименование продукции:	Профили поливинилхлоридные
Количество, шт., м., уп.:	40 шт., 260 м., 10 уп.
Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	
Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	24 шт., 156 м., 6 уп.
Импост 8S с уплотнителем (упакованный)	16 шт., 104 м., 4 уп.

Наименование показателя	Код по ДКПП/артикул	Тип профиля	Цвет массы, сторона ламинации, цвет ламинации	Норма по ДСТУ	Результаты испытаний
Внешний вид	A0100104601	Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	п. 5.3.3	Соответствует
	A0100104701	Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации		Соответствует
	A0100104801	Импост 8S с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		Соответствует
Максимальное отклонение от прямолинейности лицевых и в поперечном сечении, мм	A0100104601	Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	п. 5.2.5	Соответствует
	A0100104701	Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации		Соответствует
	A0100104801	Импост 8S с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		Соответствует
Изменение линейных размеров при тепловом воздействии, %	A0100104601	Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	≤ 2	1,3
	A0100104701	Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации		1
	A0100104801	Импост 8S с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		1,2
Плотность сварного углового соединения, Н/мм ² , не менее	A0100104601	Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	≥ 35	36
	A0100104701	Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации		39
Устойчивость к удару при температуре минус 15 °С, не более	A0100104601	Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	≤ 10%	0
	A0100104701	Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации		0
	A0100104801	Импост 8S с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		0
Ширина профиля, мм	A0100104601	Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	82,0±0,5	82,35 / 82,2
	A0100104701	Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	82,0±0,5 / 82,0±0,5	82,4 / 82,25
	A0100104801	Импост 8S с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации	82,0±0,5	82,2 / 82,05
Высота внешней лицевой поверхности/внутренней лицевой поверхности, мм	A0100104601	Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	69,0±0,5 / 46,0±0,5	69 / 46
	A0100104701	Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	60,0±0,5 / 57,0±0,5	60 / 56,95
	A0100104801	Импост 8S с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации	86,0±0,5 / 40,0±0,5	86,35 / 40,2
Высота внешней лицевой поверхности/внутренней лицевой поверхности, мм	A0100104601	Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации	2,7-0,2	2,55 / 2,6
	A0100104701	Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации		2,55 / 2,65
	A0100104801	Импост 8S с уплотнителем (упакованный)	Белый, Нет ламинации		2,55 / 2,7
Толщина нелицевых стенок, мм	A0100104601	Рама 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации		2,1 / 2,15
	A0100104701	Створка 8S с уплотнителем (упакованная)	Белый, Нет ламинации		2,1 / 2,15

2,2/2,2

«МИРОПЛАСТ»

Data începutului încercării: 09.09.2016

Data finisării încercărilor: 12.09.2016

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor	U/m	DN pentru produs	DN pentru metode de încercări	Cerințele conform DN	Indicii reali				
						Proba 1	Proba 2	Proba 3	Medie	Incertitudinea extinsă de măsurare
1	Rezistența la acțiunea sarcinilor statice	N	GOST 30970-2002 pct. 4.3.2	GOST 30970-2002 pct. 6.2.6	Min 2000	2950	2870	3000	2940	±2

Incertitudinea extinsă este obținută prin calcularea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95%.

Concluzie: Blocuri pentru uși din profil de PVC prezentate de SRL „Fenster Bau” după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30970-2002 pct.4.3.2.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Mornealo N.

Executantul

/specialist/Sorochin D.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. SRL „Fenster Bau”
2. OC „CertMatCon” SRL.
3. CÎ „INCERCOM” ÎS

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS este strict interzisă.





RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr.936/1 din 13.09.2016

Cod: RI-5.10
Ediția: 4
Data: 23.02.2015
Pagina: 1 / 2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): blocuri pentru uși din PVC (îmbinări de colț) 3 buc.

Solicitant: SRL „Fenster Bau”, mun. Chișinău, str. Grenoble 128.

Producător: SRL „Fenster Bau”, mun. Chișinău, str. Grenoble 128.

Scopul încercării: Efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor.

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.936 din 07.09.2016

Prelevarea probelor conform: GOST 30970-2002 pct.5.5 – mostrele au fost prelevate de către Prisac V. expert OC „CertMatCon” SRL.

Locul prelevării mostrelor: mun. Chișinău, str. Grenoble 128.

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr.0521 din 07.09.2016

Data primirii mostrei: 07.09.2016

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conține caracteristicile pentru condițiile tehnice:
GOST 30970-2002 pct.4.3.2 „Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări:
GOST 30970-2002 pct.6.2.6 „Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.”

Aparatele și utilajul folosit pentru încercări:
Presă tip ИП-100 certificat de etalonare nr. 3.2-322/2015 din 20.07.2015;
Șubler tip ШЦ-II certificat de etalonare nr. 3.5-115/2015 din 02.09.2015.

Condițiile la efectuarea încercărilor:
Temperatura aerului +20°C
Umeditatea relativă a aerului 63%

Паспорт качества № М-000012534 / 10

Нормативный документ:

ДСТУ Б В.2.7.-130:2007

Наименование продукции:

Профили поливинилхлоридные

Общее количество, шт., м., уп.: Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)

96 шт., 624 м., 16 уп.

Наименование показателя	Код по ДКПП/артикул	Тип профиля	Цвет массы, сторона ламинации, цвет ламинации	Норма по ДСТУ	Результаты испытаний
Внешний вид	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	п. 5.3.3	Соответствует
Предельное отклонение от прямолинейности лицевых стенок в поперечном сечении, мм	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	п. 5.2.5	Соответствует
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	≤ 2	1,3
Стойкость к удару при температуре минус 15 0С, не более	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	≤ 10%	0
Ширина профиля, мм	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	60,0±0,3	60,3 / 60,15
Высота внешней лицевой поверхности/внутренней лицевой поверхности, мм	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	80,0±0,5 / 40,0±0,5	80 / 40
Толщина внешней лицевой поверхности/внутренней лицевой поверхности, мм	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	2,7-0,2	2,5 / 2,75
Толщина нелицевых стенок, мм	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	2,2-0,2	2 / 2,25
Ширина паза под штапик, мм	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	4,2±0,3	4 / 4,35
Ширина паза под уплотнитель, мм	A0100202706	Импорт 400 с уплотнителем (упакованный)	Бежевый, Нет ламинации	3,2±0,3	3 / 3,29

Инженер-лаборант

ФИО
Подпись

ЛАБОРАТОРИЯ
«МИРОПЛАСТ»