

TABELUL

indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii
combinată de tip Rip-Stop cu desen camuflat U.S.Woodland
pentru confecționarea echipamentului militar (Zilant SRL)

Un. măs.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)
2	Densitatea superficială	gr/m ²	240
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
3	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π 9 O1)		
	- urzeală	%	-0,8
	- bățătură	%	1,0
5	Lățimea ruloului	cm	150
6	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	1382
	- bățătură	N (kgc)	873
7	Rezistența la uzură	cicluri	5000 nu se distruge
8	Numărul de fire de ață pe 10 cm		
	- urzeală	fire	375
	- bățătură	fire	212
Indicii fizico-igienici			
9	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	Sub limită de detecție (<5)
10	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	8,3
11	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	22

Administrator "Zilant SRL"

Cravcenco A.

