СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 0115

Емаль ЕП - 547 ТУ У 20.3-38484110-002:2018

Колір Червоно-ко		ричневий RAL			Тара	відро металеве	
Партія		№ 0073			Маса нетто	2000 кг	
Дата ви	готовлення	30	01	2024p	Кількість місць	40	

Показники якості

№ п/п	Найменування показників	Вимоги НТД	Фактичні показники
1	Колір плівки емалі	Повинен відповідати встановленим зразкам кольорів	відповідає відповідає
2	Зовнішній вигляд плівки емалі	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну, гладку глянцеву поверхню, без сторонніх механічних домішок. Допускається наявність оспин.	
3	Умовна в'язкість на віскозиметрі типу ВЗ-4 при $t 20 \pm 2^{\circ}$ С, с,	65-120	101
4	Масова частка нелетких речовин, %, не менше	60	64
5	Час висихання плівки емалі до ступені 3 при t 20 ±2°C, г, не більше:	24	відповідає
6	Ступінь перетирання емалі, мкм, не більше	25	25
7	Міцність плівки емалі при ударі на приладі У-1, см, не менше	50	50
8	Еластичність плівки емалі при згинанні мм, не більше	3	3
9	Адгезія плівки емалі, бали, не більше	1	1
10	Покривність плівки, г/м², не більше	150	відповідає
11	Життєздатність емалі після змішування компонентів при t 20 ±2°С, г, не менше	7	відповідає
12	Стійкість плівки емалі, г. не менше, до дії 25% розчину кислот: азотної соляної сірчаної	24 24 24	витримує

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 20.3-38484110-002:2018 Гарантійний термін зберегання: 6 місяців з дня виготовлення.