





Klar Power Plus 2K chit de poliester		Klar Power Plus								
Utilizare:	Chit de uz general, dezvoltat din rășini poliesterice nesaturate, armat cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și o maleabilitate bună. Când este expus în exterior, se recomandă acoperirea cu un strat universal sau de finisare. Numai pentru uz profesional.									
Produse:	Klar Power Plus Întăritor									
Baza chimică:	Klar Power Plus Întăritor	Rășini poliesterice								
Suprafețe adecvate:	• Oțel, suprafață zincată, aluminiu • Fibra de sticlă • Lemn									
Pregătirea pentru aplicare:	Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, degresate și lustruite. • Se amestecă bine cu întăritorul, având în vedere temperatura mediului ambiant. • Degresează • Se amestecă cu întăritorul  D-AS  <table><tr><th>Temperatura (°C)</th><th>Întăritor cantitativ (%)</th></tr><tr><td>5 - 10</td><td>2.5 – 3</td></tr><tr><td>10 - 20</td><td>1.5 – 2.5</td></tr><tr><td>➤ 20</td><td>1 - 2</td></tr></table> • Durata de viață a amestecului: 4 – 7 min. at 20° C.		Temperatura (°C)	Întăritor cantitativ (%)	5 - 10	2.5 – 3	10 - 20	1.5 – 2.5	➤ 20	1 - 2
Temperatura (°C)	Întăritor cantitativ (%)									
5 - 10	2.5 – 3									
10 - 20	1.5 – 2.5									
➤ 20	1 - 2									
Cerere:	Aplicați unul sau câteva straturi în funcție de grosimea necesară. Aplicați astfel încât chitul să adere omogen la bază.  • Grosimea de aplicare recomandată: 200 – 900 μm.									
Uscare:	• Uscare: 20 – 30 min./ 20° C • Lustruire uscată: P 80, P 120, P 220  									



Klar Power Plus 2K chit de poliester		Klar Power Plus
COV:	241.11 g/l	
Termen de valabilitate:	Klar Power Plus	12 luni
Ambalare:	Klar Power Plus	Cutii metalice 0,82 kg
Culoare:	gri	
Siguranță:	Numai pentru uz profesional (Pentru mai multe informații verificați fișa de securitate).	