

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 411 - 24C « 18 » decembrie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB
 Director «LabTest - Airin» SRL
/ Mleuș / Șveț I.
 « 18 » decembrie 2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete de vară, din piele naturală în combinație cu material textil de culoare neagră (căptușit prin interior cu membrană imperresibilă), căptușeală interioară din textil multistratificat, talpa exterioară flexibilă, din EVA rezistent la alunecare și uzură, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, model 162, mărime 42, pentru bărbați/femei.*

Solicitant / Producător *F.P.C. „TIRAS” SRL Republica Moldova, or. Soroca, str. Cosăuților, 15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *04.12.2024*

Data începerii încercării *16.12.2024*

Data sfârșitului încercării *18.12.2024*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9298-23 din 26.11.2024 și pe baza programului Nr. 9298-23-EPPC din 28.11.2024*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	115	st-245 dr-225
2	Rezistența de fixarea tălpii prin metoda chimică, N/cm min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)	GOST 9292-82	48	st-83 dr-71
4	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	145	st-90 dr-112

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E	<i>[Signature]</i>