

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 430 - 20 <i>«10 » august 2020</i>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

august 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Incaltaminte pentru barbati, cu fete din piele naturală, art. 194, măr. 42, tălpi din TEP art.4622.*

Solicitant/Producător *Izvorul Cucului SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 15*

Canțitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *06.08.2020*

Data începerii încercări *06.08.2020*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-98-20 din *06.08.2020*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la produse *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»*

DN metodelor de încercări *GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 270-75 «Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	43	st-55 dr-43
2	Rezistența convențională la alungire, Mpa, min.	De facto	GOST 270	De facto	4,8
	Alungire relativă la rupere, %, min.			De facto	360

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>E. Șveț</i>	<i>E. Șveț</i>