

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 17

28 ianuarie 2022

DENUMIREA PRODUCTIEI - Materie primă pentru medalii
NUMĂRUL DE MOSTRE - 1
PREZENTATOR - SRL “ImpulsProGroup”

Denumirea parametrilor și unitatea de măsură	Valorile depistate	Valorile conform GOST 15525-2004 (tompac marca JI90)	DN a metodei de încercări
Zinc (Zn), %	10,4	rămasă	absorbție atomică
Cupru (Cu), %	88,5	88-91	absorbție atomică

Notă: Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.
Multiplicarea raportului de încercări este admisă cu acordul laboratorului

Concluzie: Proba propusă spre analiză după compoziția chimică este aliajul tompac marca JI90.



Tatiana Mitina