

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 30-24C «23» ianuarie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele Pantofi de uz curent, din piele naturală, talpa material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, model 341, culoare neagră, mărime 38, pentru femei.

Solicitant / Producător F.P.C. „TIRAS” SRL Republica Moldova, or. Soroca, str. Cosăuților, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 18.01.2024

Data începerii încercării 18.01.2024

Data sfârșitului încercării 23.01.2024

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9298-23 din 16.01.2024 și pe baza programului Nr. 9298-23/2FPP din 18.01.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab.2)	GOST 9292-82	43	st-43 dr-44
2	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167 -2005 p. 4.5.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab.1)	GOST 9718-93	100	st-89 dr-96

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	