

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 307 - 24 « 12 » august 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Editia: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2024

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Bocanci cu carâmbi înalți, din piele natueală "box", model de iarnă, model 1081, culoarea neagră talpă din TEP/PU;

№2- Bocanci cu carâmbi înalți, din piele natueală "box", model de vară, model 1081, culoarea neagră talpă din TEP/PU.

Solicitant / Producător F.P.C. „TIRAS” SRL Republica Moldova, or. Soroca, str. Cosăuților, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 07.08.2024

Data începerii încercării 07.08.2024

Data sfârșitului încercării 12.08.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-80-24 din 07.08.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto	
					№1	№2
1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	115	st-147	st-154
2	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică, N/cm min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)	GOST 9292-82	44	st-47	st-45
3	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 8 Tab.6)	GOST 9135-2004	1,0	st-0,6	st-0,5
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7)		1,0	st-1,0	st-1,0
4	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	145	st-106	st-105

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	