

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 196 - 18 « 03 » mai 2018	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1



APRÒB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

mai 2018

La încercări s-au prezentat mostrele *Material tricatat la mașini circulare, din fire 100% bumbac, pentru lenjerie de corp și îmbrăcăminte, densitatea superficială 150 g/m².*

Solicitant „POWERS EMBROIDERY” SRL, RM, mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu, 14

Producător «TORMAN TEKSTIL DERI ve INS.SAN ve TIC. LTD. STI» Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 m²

Data primirii mostrelor 02.05.2018

Data începerii încercării 02.05.2018

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-29-18 din 02.05.2018

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la produse GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к поту», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
• <u>spălării I</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 3	GOST 9733.4	4 4	4 4
• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	