



SNEJANA LAV

VOPSEA LAVABILĂ
PENTRU BAIE ȘI BUCĂTĂRIE



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,125-0,17 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	4 ORE
DENSITATEA	1,597±0,005 G/CM ³
PH	9,05
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	64,5±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	15-20 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

AMBALAJ	1,4 kg	4,2 kg	7 kg	14 kg
CANTITATE PE PALET	336	120	72	44

COMPOZIȚIE

Hydroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turație mică.

AVANTAJE

- Putere de acoperire sporită;
 - Permeabilitate la vapori;
 - Acoperire elastică;
 - Rezistență prin frecare umedă — clasa 3, conform DIN EN 13300.
- Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele. Pentru lucrări la interior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafața suport trebuie prelucrată cu SUPRATON sau SUPRATON EXTRA.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare se amestecă timp de 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turație mică, până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se aplică cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru a obține o acoperire de calitate, suprafața se acoperă în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se execută la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Materialul nuanțat în câteva căldări, utilizat pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul pentru acoperirea într-un singur strat constituie 0,125-0,17 kg/m².

USCARE

Primul strat, la temperatura +20°C — 15-30 minute, definitivă — 4 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți de plastic 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.