



ППВФ «Емаль»
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 89
Фарба інтер'єрна для стін і стелі «ACRYL TEKS» матова біла

Дата складання 11.03.2024 р.

Партія № 45

Кількість місць 200 шт.

Маса 2,800 кг.

Вид тари Відро 14 кг.

№	Найменування показника	ТУ У 24.3-30425524-005:2005 зі змінами 1,2,3,4,5	Встановлено аналізом
1	Колір плівки емалі	білий	відповідає
2	Зовнішній вигляд плівки	Однорідна матова плівка без механічних включень	відповідає
3	Масова частка нелетких речовин, %, не менше	50+/-2	51,6
4	pH фарби	9+/-1	9,1
5	Укрив висушеної плівки, г/м ² , не більше	120	118
6	Стійкість плівки до впливу води при температурі (20±2)°C, годин, не більше	12	відповідає
7	Ступінь перетирання, мкм, не більше	80	70
8	Час висихання покриття до ступеню 3, при температурі (20±2)°C, годин, не більше	24	відповідає
9	стійкість плівки до мокрого стирання, циклів, не менше	100	відповідає
10	умовна світлостійкість (Δ E), не більше	3	відповідає
11	В'язкість динамічна по Брукфільду при температурі (20±2)°C, Мпа (сПз)	5000-10000	9600
12	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма з 01.01.2024	30	30

Аналіз проводив: Афоніна Т.В.

Відповідає ТУ У 24.3-30425524-005:2005 зі змінами 1,2,3,4,5. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія 1(а), тип WB. Норма з 01.01.2024 ≤30 г/л., фактичний вміст ≤30 г/л.

Висновок:

Начальник лабораторії:

Головко Т.І.

