

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>68 - 25</b> «10» martie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Şvet I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Bocanci cu cărâmbi înalți (iarna), din piele naturală, tălpi din PU dublă, sistem soc absorbant incorporat, model VHS315, mărime 42, metoda de confecționare prin injectare.*

Solicitant SRL „Geoter-Com” mun. Chişinău, str.G. Asachi

Producător VHS Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 06.03.2025

Data începerii încercării 06.03.2025

Data sfârşitului încercării 10.03.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-20-25 din 06.03.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

#### Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminteii, N	GOST 9718-88	st-172 dr-178
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,6 dr-0,8
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		st-0,9 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-178 dr-196
4	Rezistența de fixare a tălpilei prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	st-289 dr-288

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şvet E.	