RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 220 din 19.09.2022

Condiţiile de mediu: Temperatura aerului, °C 20

Umiditatea relativă, % 58

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 220.1)

Nr.	Denumire indici, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerinţa tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatul încercării	Incertitudinea, ±Ux, %
1.	Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m³	SM EN 1097-3:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 SM SR EN 12620+A1:2010 pct.5.6	Valoare declarată	1,712	1,20
2.	Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m³	SM EN 1097-6:2011	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.4 SM SR EN 12620+A1:2010 pct.5.5	Valoare declarată	2,652	0,24
3.	Conţinut de particule fine,%	SM EN 933-1:2016	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.6, tab. 8	Valoare declarat	1,25	1,19
	Categorie (f)				f_3	
	Conţinut de particule fine,%		SM SR EN 12620+A1:2010 pct.4.6, tab.11		1,25	
	Categorie (f)				f_3	

4. Determinarea granulozităţii

Mărimea ochiurilor sitei, mm	1,4 D 55	D 40	31,5	22,4	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
Valoarea admisibilă, SM SR EN 12620+A1:2010, pct. 4.3.3, tab. 2 (d=0 D<45)	98-100	90-99		-	-	-	-	-	-	-	-		-
Procent masic de trecere, %	100	99,0	94,7	93,2	87,8	68,8	53,8	37,8	27,7	18,5	2,3	1,8	1,25
Categorie (G^d)	GA 90												
Valoarea admisibilă, SM SR EN 13242+A1:2010, pct. 4.3.1, tab. 2 (d=0, D>6,3)	98-100	85-99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Procent masic de trecere, %	100	99,0	94,7	93,2	87,8	68,8	53,8	37,8	27,7	18,5	2,3	1,8	1,25
Categorie (G)	G_A 85												

Digitally signed by Sîrghi Angela
Date: 2023.01.16 12:33:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA, CHIŞINĂU, SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CIPC INCERC TEST" S.R.L. CENTRUL DE ÎNCERCĂRI 1018600027531