

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 148 - 25C « 18 » iunie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Set lenjerie de corp (tricou și indispensabili) marca*

„CHEVRON”, fabricat din material tricotat, vopsit (culoarea maro deschis „Ermine”,

pantone 18-1022TCX), fibre 100% PES, pentru militari. Exemplar unic cu sigiliu: tricou sigiliu

nr. ICC000496, indispensabili sigiliu nr. ICC000497

Solicitant / Producător *SRL „ZILANT”, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 buc.*

Data primirii mostrelor *13.06.2025*

Data începerii încercării *16.06.2025*

Data sfârșitului încercării *18.06.2025*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9485-25 din 12.06.2025 și pe baza programului Nr. 9485-25 din 13.06.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 26085-84 „Бельё трикотажное мужское для военнослужащих. ОТУ”, GOST 31228-2014 „Изделия трикотажные для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”, GOST 28554-90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 148 - 25C « 18 » iunie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Set lenjerie de corp (tricou și indispensabili) marca „CHEVRON”, fabricat din material tricotat, vopsit (culoarea maro deschis „Ermine”, pantone 18-1022TCX), fibre 100% PES, pentru militari. Exemplar unic cu sigiliu: tricou sigiliu nr. ICC000496, indispensabili sigiliu nr. ICC000497

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 26085-84 pct. 2.4	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc	GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab 5	GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2*	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 26085-84 pct. 2.2 GOST 31228-2014 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	150	552,8
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei) : - PES	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile ...” anexa 7, pct. 7	± 3% din marcarea	100
4	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	228,8
5	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95	GOST 25617-83 pct. 17	75	7,1
6	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe verticală	GOST 26085-84 pct. 2.2 GOST 28554-90 pct. 1.1.8	SM EN ISO 13934-1:2016	68	288,4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.