



**SPECIFICAȚIE TEHNICĂ ȘI DE SECURITATE nr. 7/8 Ed. 1/ Valabilă începând cu data: 28.04.2022**

## VOPSEA 3 ÎN 1 FARBIS HAMMER (EFFECT DE CIOCAN)

### 1. DESCRIERE

Vopsea cu efect de lovitură de ciocan 3 în 1 „Farbis” este un produs pe bază de rășină alchidică modificată, pigmenti, dizolvant, adaosuri speciale. Vopseaua se utilizează pentru obșinirea de sine-stătătoare a desenilor decorative și protecției pe diferite suprafete metalice. Este posibilă aplicarea atât pe suprafetele noi, cât și pe cele afectate de coroziuni. Elementele caracteristice principale sunt:

- Luciu pronunțat
- Creează efectul decorativ de "ștemuire cu ciocanul"
- Se usucă rapid, datorită cărui fapt cîteva straturi de vopsea se pot aplica într-o singură zi
- Rezistent la acțiunile atmosferice
- Protejează suprafața împotriva coroziuni
- Poate fi aplicat direct pe rugină cu o grosime de pînă 100 microni.
- Poate fi aplicată fără amorsarea prealabilă
- Aderența excelentă la suprafetele metalice nefratate
- Ascunde denivelările metalului
- Stratul de vopsea creat este hidrofob
- Se aplică ușor

### 2. UTILIZARE

Vopsea cu efect de lovitură de ciocan 3 în 1 „Farbis” este destinat pentru vopsirea construcțiilor metalice, a detaliilor utilajelor și mecanismelor, elementilor din metal forjat, porților, gardurilor, perilelor, inventarului agricol, mobilierului metalic, alte construcții și utilaje din metal.

### 3. CARACTERISTICI TEHNICE

TIP	CARACTERISTICĂ
SUBSTANTE VOLATILE	
SUBSTANTE NEVOLATILE	MAX. 500 g/l MIN. 50%
TIMP DE USCARE	
LA ATINGERE	15-30 min
USCARE FINALĂ	4 ore
USCARE TOTALĂ	24 ore
CULOARE	VERDE, VERDE PASTEL, VERDE DESCHIS, ALBASTRU ÎNCHIS, ALBASTRU DESCHIS, BORDO, CARMIN, CUPRU OXIDAT, CUPRU ANTIC, AUR ANTIC, AURIE, CUPRU, CUPRU ÎNCHIS, VERDE AURIU, BRONZA, CAFENIU, CAFENIU DESCHIS, GRI, ARGINTIE, CAFENIU ÎNCHIS, CIOCOLATA, ANTRACIT, NEGRU
CONSUM	1 l de vopsea pentru 8-12 m <sup>2</sup>

### 4. CONDIȚII DE APLICARE

▪ temperatura mediului: 10 – 25 °C  
 ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 85 %

**Vopsirea în (atelier) interior.** Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenti puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafetei de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător.

**Vopsirea în exterior.** Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninje, este ceată, când temperatura suprafetei este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheăță pe suprafetele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește. Se întârzice aplicarea emailui pe timp ploios, cu vînt puternic.

### 5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

- **Pregătirea suprafeteelor metalice:**
  - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități
  - se îndepărtează rugina cu o perie de sărmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie
  - se degreseză suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cărpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărarea completă a stratului de grăsimi
  - în cel mult trei ore de la degrasarea trebuie aplicat primul strat
- **Pregătirea suprafeteelor lemnăsoase:**
  - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități
  - se curăță crăpăturile cu șpaclul, se tăie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină
  - se îndepărtează urmele de grăsimi
  - se aplică grundul, dacă este necesar
- **Pregătirea suprafeteelor de minerale (beton):**
  - se verifică prin ciocnire starea tencuialii
  - porțiunile care se desprind se înlătură și se refac tencuiala, muchiile tocite se repară, iar crăpăturile se largesc pentru reparare
  - se netezesc suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclul, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit
  - se desprăfuiește suprafața



CHETON GRUP

# Farbis

- se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai
- se aplică primul strat din sistemul de acoperire un Grund numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 %
- **Pregătirea suprafetelor care conțin straturi de vopsea învechită:**
  - se verifică starea stratului de vopsea învechită
  - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie.

## 6. DILUANT RECOMANDAT

Dizolvant "Farbis F-6"

## 7. METODE DE APLICARE

Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu dizolvant "Farbis F-6", până la consistența necesară pentru aplicare. Emailul se va aplica cu pensula, ruloul cu firele scurte – se va aplica în 2-3 straturi subțiri evitând dungile în timpul vopsirii. Se aplică primul strat, după 30 de minute al doilea strat. Dacă nu s-a obținut rezultatul dorit, se aplică un alt strat după 2 ore.  
La vopsire prin pulverizare, vopseaua se aplică în 3-4 straturi subțiri (distanță de la suprafață 15-20 min., presiune 2 atm). Aplicarea straturilor se efectuează după principiul "umed pe umed". Nu se recomandă întrerupere între straturi aplicate mai mult de 2-3 ore.  
Cele mai decorative acoperiri sunt obținute prin pulverizare.  
După aplicare primului strat, urmatorul se aplică nu mai mult de 4 jre după cel precedent (Atenție, în cazul aplicării unui nou strat mai tîrziu de 24 ore de la aplicarea celui precedent, trebuie verificat pe o zonă de testare aspectul de "ondulare").  
**Restricții de aplicare:** nu utilizați white spirit, solventi și alți dizolvanți ne indicate în instrucțiune pentru utilizare.  
Timpul de uscare pentru fiecare strat, la temperatura de +20 °C, uscare totală – 4 ore, întărirea deplină a suprafetei – 24 de ore.

## 8. AMBALARE

recipienți metalici de

0,75kg

2,5kg

## 9. DEPOZITARE

Depozitarea se face în ambalaj original închis etanș, în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatură de 5 – 30 °C. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărțarea oricărei surgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elmina riscul formării de amestecuri explosive.

## 10. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.

Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitată impuse de lucru cu preparate inflamabile și nocive.  
Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielei cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului.  
Se va asigura ventilațarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

## 11. VALABILITATE

Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.

## 12. ALTE INFORMATII

Nu lăsați la îndemâna copiilor!

Utilizați numai în zone bine aerate!

## NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!