

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124  
email: [labtestairin@mail.ru](mailto:labtestairin@mail.ru)  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 301/1 - 24  
« 31 » iulie 2024

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1



Director «LabTest - Airin» SRL  
Lău Şveţ I.

« 31/07/2024 »

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Tifon medical nesteril 32g/m<sup>2</sup>, "Elastikum";  
№2- Bandaj (fasa de tifon) 5m x 10 cm, "Elastikum";  
№3- Bandaj (fasa de tifon) 7m x 14 cm, "Elastikum".

Solicitant "Baramed" SRL, mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă, 1/2, ap.(of.) 109

Producător OOO "Elastikum", Uzbekistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 buc.

Data primirii mostrelor 30.07.2024

Data începerii încercării 30.07.2024

Data sfârşitului încercării 31.07.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-78-24 din 30.07.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ }^{\circ}\text{C}$

### Rezultatele încercărilor

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto		
		№1	№2	№3
Determinarea timpului de scufundare, s	SM SR EN 14079:2010 pct. 5.9	0,6	0,4	1,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	