


	Система менеджмента качества «Тиротекс»	Лабораторный тест	СМК 05-6-31 -2020
		PS - 7.5.1.-2020	№ Редакции 01

Лабораторный тест

Наименование контролируемых показателей: *определение физико- механических и физико-химических показателей готовых тканей.*

Артикулткани	4799/51/220 Не мерсеризованная
Состав	100% хлопок
Номер пряжи	34,5*34,5
Ширина ткани, см	220±2,0
Поверхностная плотность, г/м ² ГОСТ 3811-72	136 ± 7
Плотность нитейОснова/утокГОСТ 3812-72	246 ±5/226±7
Изменение размеров после мокрых обработок, 1-я стирка режим Т-40 ⁰ С, сушка на воздухе, глажение утюгом (две точки), в % ГОСТ 30157.0-95ГОСТ 30157.1-95	-6,5/-6,0
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200 мм, кгс. (основа/ уток) ГОСТ 3813-72 ГОСТ Р ИСО 13934-1	40,0/35,0
Гигроскопичность, % при относительной влажности 98%, не менее ГОСТ 29298-2005	15,0
уровень pH ткани ГОСТ ISO 3071-2011	5,5-8,0

тестирование			
Пигменты (набивка)			
Цвет/тон	светлые	средние	темные
Устойчивость окраски к стирке 40°C ГОСТ 9733.4-83			
изменение первоначальной окраски	5	4	3
закрашиваемость белого образца	5	4	4
Устойчивость окраски к трению (сухое) ГОСТ 9733.27-83	4-5	4-3	3
Устойчивость окраски к трению (мокрое) ГОСТ 9733.27-83	4	3	3

Постельный ассортимент тканей	Стандартные требования		 Medium	 Do Not Bleach	 Normal	 Do Not Dry Clean
-------------------------------	------------------------	---	---	---	---	---

Гл. технолог ОП

«Тиротекс»

Козачек О.В.

