

ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»
УЛ. ЗАВОДСКАЯ Д. 17, Г. СВЕТОГОРСК
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ, 188991

Тел. (7 813 78) 43504
Факс (7 813 78) 44061

**Технические характеристики
бумага листовая для офисной техники, марка А, Ballet Premier**

Наименование показателя	Норма	Предельные отклонения
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	80,0	±1,5
Толщина, микроны	106	±2
Жесткость MD, мН	135	±20
Жесткость CD, мН	60	±10
Шероховатость, мл/мин	200	±50
Белизна - CIE, %	161	±3
Белизна – ISO D65/10°, %	110,0	±1,5
Белизна – ISO C/2°, %	98	±1
Непрозрачность, % не менее	93	
Прочность поверхности по Деннисону, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды (Кобб ₆₀), г/м ²	25	±5
Пористость, мл/мин	800	±250
Сорность, число соринок 0,1-0,4мм ² / м ² , не более	10	
Влажность, %	4,6	±0,7
Массовая доля золы, %, не менее	18	

Пыление при печати - не более 350 мг/10000 отпечатков
Абразивность – не более 12 мг

Количество листов: 500 ±2%
Листы форматами: А4 – 210х297 мм; А3 – 420х297 мм
Отклонения по размерам листа: не более ±0,5 мм, по косине + 0,5 мм

«Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001»

Соответствует требованиям долговечности ГОСТ Р ИСО 9706-2000 (многолетнее архивное хранение)



ECF
отбелка целлюлозы без
элементарного хлора



Инженер технолог



Перекальская Г.Ю.