

ООО "Газпромнефть - СМ"

Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14,
корп. 3, каб. 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18011360-ОЗСМ

Смазка Литол-24
ГОСТ 21150-87 Код ОКПД 2 19.20.29.210



Декларация о соответствии

рег. номер: ЕАЭС № RU Д-РУ.ПХ20.В.00594 по 24.07.2020

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Партия №: 30454 Ведро 4,0 кг, шт.: 960 вес, тонн: 3,840

Дата изготовления продукта: 25.11.2018

Дата отбора пробы: 30.11.2018

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Внешний вид	Визуально	-	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета
Температура каплепадения, °C, не ниже	ГОСТ 6793	-	185	200
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, мм-1, в пределах	ГОСТ 5346	-	220 ÷ 250	230
Вязкость, Па·с:				
при минус 20 °C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более	ГОСТ 7163	-	650	650
при 0 °C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более		-	280	276
при 50 °C и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, не менее		-	8	13
Предел прочности, Па				
при 20 °C, в пределах	ГОСТ 7143	-	500 ÷ 1000	899
при 80 °C, не менее		-	200	320
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	ГОСТ 7142	-	12,0	10,3
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	-	Выдерживает	Выдерживает
Испаряемость при 120 °C, %, не более	ГОСТ 9566	-	6,0	0,1
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	ГОСТ 6707	-	0,10	0,03
Содержание воды, %, не более	ГОСТ 2477	Следы	Отсутствие	Отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6479	0,03	0,05	0,025
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре (20±5)°C:				
нагрузка срабатывания (Рс), Н, не менее	ГОСТ 9490	-	1410	1500
критическая нагрузка (Рк), Н, не менее		-	630	670
Индекс задира (Из), не менее		-	28	28
Набухание резины марки 26-14, %				
изменение объема, %, в пределах	ГОСТ 9.030	-	-8 ÷ 8	-7,4
изменение твердости, %, в пределах		-	-8 ÷ 8	5,0

Заключение: Смазка Литол-24 соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- ГОСТ 21150-87

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84)

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: Уточенко О.М.

Паспорт выдан: 30.11.2018 13:35:59



КОПИЯ ВЕРНА

