



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002687-25

Data emiterii: 25 iulie 2025

Valabil până la: 24 iulie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, presate prin metoda uscată,
cu absorbție de apă redusă $E_b \leq 0,5 \%$, Grupa BI_a;
cu absorbție de apă sporită $E_b > 10 \%$, Grupa BIII.
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu
TOB "Церсанит Инвест", Ucraina.

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa G, tab. G.1 pct. A.1, B.1, B.6, B.8,
Anexa L tab. L.1, pct. A.1, A.2, B.1, B.6.

PRODUCĂTOR

TOB "Церсанит Инвест", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,
str. Eternitate, 3, or. Drochia, r-I Drochia, Republica Moldova.

IDNO
1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 773 din 24.07.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 063/1 din 16.07.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 204 din 23.07.2025, Nr. 173 din 12.06.2024, eliberate de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

RAPORT DE ÎNCERCĂRI**Nr. 204 din 23.07.2025**

Solicitantul:	OC "CERTMATCON" SRL Str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.	
Agentul economic:	SRL "BOMI-SERVIS" Str. Eternității, 3, or. Drochia, Republica Moldova.	
Numărul și data cererii:	Nr. 204 din 11.07.2025	
Denumirea probei:	Plăci ceramice:	
Numărul și descrierea probei intrate în laborator:	204.1. Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, tip "Romero Grey Matt", cu absorbție de apă redusă $E_b \leq 0,5 \%$, Grupa BIIa; 204.2. Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, tip "Betty Ligth Grey Matt", cu absorbție de apă redusă $E_b > 10 \%$, Grupa BIII.	
Producătorul:	ТОБ "Церсанит Инвест", Ucraina	
Locul de eșantionare a probei:	Depozit, Str. Varnița, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.	
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 773 din 11.07.2025	
Responsabilul privind eșantionarea:	GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL /Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant/client pe propria răspundere/	
Documentul normativ privind eșantionarea:	SM EN 14411:2017	
Prezentat de către:	GUȚU Maria, Expert OC "CERTMATCON" SRL	
Scopul încercărilor:	Încercări periodice / Încercări de menținere a constantei performanței	
Locul efectuării încercării:	CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova	
Perioada efectuării încercării:	12.07.2025 - 23.07.2025	
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN ISO 10545-2:2019, SM EN ISO 10545-3:2018, SM EN ISO 10545-4:2019, SM EN ISO 10545-9:2014, SM STB EN ISO 10545-12:2010, SM EN ISO 10545-14:2016.	
Documentul normativ - cerința tehnică:	SM EN 14411:2017. Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluare conformității și marcarea.	
Echipamentul folosit pentru încercări:	Aparat de cântărit tip FLY (CE – nr. MD 10 3.2 380/2025 din 23.04.2025); Etuvă de uscare tip LT-G0203 (CE – nr. 6.2-34/2025 din 21.01.2025); Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 18.02.2025); Frigider CHEЖ MJIK 500 (Proces verbal nr.26 din 20.02.2025); Șubler digital nr. HG-DY-067A (CE – nr. MD 10 3.5-054/2025 din 05.02.2025); Riglă metalică cu 2 scări gradate, Nr. 0424 (CE – nr. MD 10 3.5-401/2024 din 31.05.2024).	
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, °C	23
	Umiditatea relativă, %	50



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 204 din 23.07.2025

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR (proba 204.1)

Nr.	Denumire indici, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	
1.	Absorbția de apă, %	SM EN ISO 10545-3:2018	SM EN 14411:2017 tab. 1	$E_b \leq 0,5 \%$	0,4	
2.	*Determinarea lungimii, mm	SM EN ISO 10545-2:2019	EN 14411:2016 Anexa G, tab.G.1, pct. A.1	$\pm 2,0 \text{ mm}$	417,5	Med. 417,5
					417,5	
					417,5	
					417,5	
					417,5	
					417,5	
3.	*Determinarea lățimii, mm	SM EN ISO 10545-2:2019	EN 14411:2016 Anexa G, tab.G.1, pct. A.1	$\pm 2,0 \text{ mm}$	418,0	Med. 418,0
					418,0	
					418,0	
					418,0	
					418,0	
					418,0	
4.	*Determinarea grosimii, mm	SM EN ISO 10545-2:2019	SM EN 14411:2017 Anexa G, tab.G.1, pct. A.1	$\pm 0,5 \text{ mm}$	6,9	Med. 7,2
					7,4	
					7,2	
					7,0	
					7,2	
					7,3	
5.	Rezistența la șoc termic	SM EN ISO 10545-9:2014	SM EN 14411:2017 Anexa G, tab.G.1, pct. B.6	-	Fără defecte	
6.	Rezistența la îngheț - dezgheț	SM STB EN ISO 10545-12:2010	SM EN 14411:2017 Anexa G, tab.G.1, pct. B.8	-	Fără defecte	



Raport de încercări Nr. 063/1 din 16.07.2025

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

BOMI-SERVIS S.R.L., str. Eternității, 3 or. Drochia,
Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda
semiuscată

TOB "Церпанум Инеесм", Ucraina

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 773/1 din 11.07.2025

Guțu Maria - expert OC Certmatcon

1,0 kg

Cererea nr. 063 din 16.07.2025

063-1

16.07.2025

16.07.2025

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

U= 65 %, T= 23 C, P= 103,2 kPa

Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 03.02.2025);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 891 din 03.03.2025);

Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din
03.02.2025

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	80.6	9.49
Th-232 Bq/kg			-	54.0	6.95
K-40 Bq/kg			-	146	74.0
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	164	14.7

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI-SERVIS S.R.L.
2. CIEC din cadrul CERTMATCON S.R.L.
3. OC Certmatcon

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul "CERTMATCON" S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudine extinsă Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/