

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 284 - 22 « 14 » iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Pătură*

Solicitant „Anghel-Lux” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 30x50cm

Data primirii mostrelor 13.07.2022

Data începerii încercării 14.07.2022

Data sfârşitului încercării 14.07.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-39-22 din 13.07.2022

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, la acțiunea:	GOST 9382-78 pct. 1.9 Tab. 2	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50x100 mm, N, min - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382-78 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 2	SM EN ISO 13934-1:2016	245 147	528 952
3	Alungire la rupere mostrei 50x100 mm, %, min - pe urzeală - pe bătătură	GOST 9382-78 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 3	SM EN ISO 13934-1:2016	7 10	51 30
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - fibre chimice	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	De facto	70,1 29,9
5	Densitatea superficială, g/m ² max	GOST 9382-78 pct. 1.4 Tab. 1 ind. 1	SM SR EN 12127:2013	880	879

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E	