

SILICON FASSADENFARBE

VOPSEA SILICONICĂ
PENTRU FAȚADE



AMBALAJ 7 kg 14 kg
CANTITATE PE PALET 72 44

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	0,15-0,20 KG/M ²
DENSITATEA	1,53 G/CM ³
PH	9,8
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	39 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	24 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

COMPOZIȚIE

Rășină siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, lianți organici, nano-umplutură din cuarț, aditivi modificali, pigmenți, apă.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la murdărire, se spală ușor, rezistentă în timp;
 - Rezistentă la razele UV;
 - Permeabilitate sporită la vapori;
 - Absorbție de apă redusă;
 - Creează suprafețe hidrofobe rezistente în timp;
 - Adeziune puternică pe suprafețele minerale;
 - Putere de acoperire mare;
 - Utilizare universală și aplicare ușoară.
- Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea suprafețelor de beton, ciment, a tencuielilor de var, ciment și gips, a plăcilor de gips-carton și aglomerate etc. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi etc. Suprafețele care se desprind trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine. Suporturile prăfuite și puternic absorbante trebuie prelucrate cu SILICON GRUND. Pe suprafețele proaspăt cimentate, materialul poate fi aplicat numai după finisarea hidratării, dar nu mai devreme de 27 de zile.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare se amestecă 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turație mică. Aplicarea se face cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în 2 straturi succesive la un interval de 4 ore. Se permite diluarea cu SILICON GRUND, maxim 5%.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Materialul nuanțat, în câteva căldări, utilizat pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

La vopsirea suprafețelor netede — 0,15-0,20 kg/m².

USCARE

Uscarea definitivă la temperatura de +20°C — 24 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 7 kg, 14 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 16.03.2018