

INCDTP

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 235 / Data: 29.11.2021 emis pentru OOO. "Textile Company" NAVTEX" –
Russian Federation

Rezultatele incercarilor cuprinse in acest raport au fost preluate din buletinele de analiza nr. 50C
Proceduri: PS-C-01; PS-C-05; PS-C-09

Nr. crt	Proba	Incercari efectuate asupra probei	Rezultate obtinute	UM	Documente de referinta	Observatii
1	Fasa din tifon nesterila 5 m x 10 cm – art.6498	Natura materiei prime	bumbac		SR 13231: 1995	- rezultatul a fost obtinut in baza urmatoarelor determinari: examinare microscopica, analiza comportarii la incercari termice, determinarea solubilitatii relative
		Compozitie fibroasa	bumbac 100%	%	SR ISO 1833+A1-95	- rezultatul s-a obtinut aplicand metoda de calcul bazata pe masele pure si deshidratate
		Aciditate / alcalinitate	lipsa			- Conform Regulamentului European nr. 1007/2011, articolul 20, alineatul 3 se admite o toleranta la fabricate de 3% din greutatea totala a fibrelor indicate pe eticheta sau marcaj si procentele rezultate in urma analizei efectuate.
		Substante solubile in apa	0,076	%		
		Substante solubile in eter	0,164	%		
		Fluorescentia	lipsa			
		Amidon si dextrine	lipsa			
		Substante tensioactive	lipsa			
		Pierdere la uscare	5,60	%		
		Timp de scufundare	1	secunde		
		Cenusa sulfatata	0,086	%	SR EN 14079/2003	

Aprobat,
Director General INCDTP,
Dr. Ing. Carmen GHITULEASA

Verificat,
Sef DCIM
Dr. Ing. Iuliana DUMITRESCU

Verificat
Ing. Mariana VAMESU



R A P O R T D E I N C E R C A R E

Nr. 235 / Data: 29.11.2021 emis pentru OOO "Textile Company"NAVTEX" –
Russian Federation

Rezultatele incercarilor cuprinse in acest raport au fost preluate din buletinele de analiza nr.: 74 T
 Proceduri: PS-M3-05; PS-M3-0b; PS-M3-04

Nr. crt	Proba	Incerari efectuate asupra probei	Rezultate obtinute	UM	Documente de referinta	Observatii
1	Fasa din tifon nesterila 5 m x 10 cm – art.6498	Determinarea masei pe unitatea de suprafata	32	g/m ²	SREN 14079:2003	- conditii de incercare: T = 20,5°C; RH = 65,3% - incertitudine de masurare: + 0,59 g/m ²
		Determinarea desimii (numar de fire pe unitatea de lungime)	urzeala 117 batatura 115	nr fire/10cm	SREN 14079:2003	- lungimea de masurare utilizata : 1 cm - numarul de masurari utilizate : 10 - conditii de incercare: T = 20,5°C, RH = 65,3% - incertitudine de masurare: +0,79 %
		Determinarea fortel maxime de rupere	urzeala 73.4 batatura 51.3	N	SREN ISO 13934-1/2013	- distanta intre cleme: 200 mm - viteza de alungire: 100 mm/min - pretensiunea aplicata: 2 N
		Determinarea alungirii la forta maxima de rupere	urzeala 8.99 batatura 17.8	%		- starea epruvetelor: conditionate - numar de epruvete testate: 10 - incertitudine de masurare: + 10,36 %

Aprobat,
Director General INCDTTP,
Dr. Ing. Carmen GHITULEASA

Verificat,
Sef DDCIM
Dr. Ing. Iuliana DUMITRESCU

Verificat,
Supervizor Tehnic
Ing. Mariana VAMESU

