

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: labtestairin@mail.ru<br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>307 - 24</b><br>« 12 » august 2024 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|   |  | Editia: 3        |
|   |  | Data: 01.03.2021 |
|   |  | Pag. 1           |



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2024

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Bocanci cu carâmbi înalți, din piele natueală "box", model de iarnă, model 1081, culoarea neagră talpă din TEP/PU;

№2- Bocanci cu carâmbi înalți, din piele natueală "box", model de vară, model 1081, culoarea neagră talpă din TEP/PU.

Solicitant / Producător F.P.C. „TIRAS” SRL Republica Moldova, or. Soroca, str. Cosăuților, 15

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 07.08.2024

Data începerii încercării 07.08.2024

Data sfârșitului încercării 12.08.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-80-24 din 07.08.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

| Nr încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                               | Indicativul DN la produsele încercate                 | Indicativul DN metodelor de încercări | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |        |
|------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|            |  |   |                                       |                            | №1                          | №2     |
| 1          | Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri) | GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)  | GOST 9290-76                          | 115                        | st-147                      | st-154 |
| 2          | Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimică, N/cm min         | GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)  | GOST 9292-82                          | 44                         | st-47                       | st-45  |
| 3          | Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă                          | GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 8 Tab.6) | GOST 9135-2004                        | 1,0                        | st-0,6                      | st-0,5 |
|            | Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă                          | GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7) |                                       |                            | st-1,0                      | st-1,0 |
| 4          | Flexibilitatea încălțăminteii, N, max                                | GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)  | GOST 9718-88                          | 145                        | st-106                      | st-105 |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

|         |               |           |
|---------|---------------|-----------|
| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
| Inginer | Șveț E.       |           |