

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 38 - 26C « 28 » mai 2026	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1- Pantofi de uz curent pentru bărbați, marca OLISEYA, model 15, culoare neagră, mărime 42, material fețe exterioare din piele naturală, material căptușală din piele naturală și partea căputei din textil, talpa exterioară material polimeric (TR), metoda de fixare, prin lipirea tălpii, sigiliu nr. 0000525;

№2- Pantofi de uz curent pentru femei, marca OLISEYA, model 63, culoare neagră, mărime 37, material fețe exterioare-piele naturală, material căptușală-pentru partea carâmbului-piele naturală și partea căputei din textil, talpa exterioară material polimeric (PU), metoda de fixare, prin lipirea tălpii, sigiliu nr. 0000526;

№3- epruvetă cu o cusătură într-un rând, sigiliu nr. 0000527;

№4- epruvetă cu doua cusături în două rânduri, sigiliu nr. 0000528.

Rezultatele încercărilor *

Nr. încerc	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Deformația a bombeului, mm,max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87pct.8 Tab.6)	GOST 9135-2004	1,0	st-0,6
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7)		1,0	st-0,8
1.2	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	145	st-85
2.1	Deformația a bombeului, mm,max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87pct.8 Tab.6)	GOST 9135-2004	1,0	st-0,2
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct. 9 Tab.7)		1,0	st-1,0
2.2	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	140	st-36
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.2 Tab.1)	GOST 9290-76	90	203
4.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	193

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Expert ICC	V. Costin	

* Încercările sunt efectuate în prezența Expertului OC ICC, cu respectarea documentelor normative pentru metode de încercări declarate, aparatajul și mijloacele de măsurare sunt etalonate conform programului intern de etalonare al laboratorului.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 38 - 26C « 28 » mai 2026	Cod: ПП 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2
---	---	--



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

mai 2026

La încercări s-au prezentat mostrele №1- Pantofi de uz curent pentru bărbați, marca OLISEYA, model 15, culoare neagră, mărime 42, material fețe exterioare din piele naturală, material căptușală din piele naturală și partea căputei din textil, talpa exterioară material polimeric (TR), metoda de fixare, prin lipirea tălpii, sigiliu nr. 0000525;

№2- Pantofi de uz curent pentru femei, marca OLISEYA, model 63, culoare neagră, mărime 37, material fețe exterioare-piele naturală, material căptușală-pentru partea carâmbului-piele naturală și partea căputei din textil, talpa exterioară material polimeric (PU), metoda de fixare, prin lipirea tălpii, sigiliu nr. 0000526;

№3- epruvetă cu o cusătură într-un rând, sigiliu nr. 0000527;

№4- epruvetă cu doua cusături în două rânduri, sigiliu nr. 0000528.

Solicitant/Producător SRL „OLESIA”, MD-2025 str. Mircea Eliade, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1; №2- câte 0,5 per, №3- 2 buc.

Data primirii mostrelor 26.05.2026

Data începerii încercării 26.05.2026

Data sfârșitului încercării 28.05.2026

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9453-24 din 25.05.2026 și pe baza programului Nr. 9453-24-EPPC din 25.05.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 26167-2005«Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87«Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93«Обувь. Нормы гибкости»,

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.