

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 219/1 - 22 « 23 » mai 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

« 23 » mai 2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură bumbac 100% pentru căptușeală la perne,*
culoarea bej-deschis

Solicitant „Anghel-Lux” SRL

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 0,5) m

Data primirii mostrelor 18.05.2022

Data începerii încercării 18.05.2022

Data sfârșitului încercării 20.05.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-22/1-22 din 18.05.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N: - pe urzeală - pe bățatură	SM EN ISO 13934-1:2016	409 256
2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	- 4,0 - 1,5
3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	173,6
4	Rezistența vopsirii, baluri, la acțiunea: • <u>spălării</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • „ <u>transpirației</u> ” - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83 GOST 9733.4-83 GOST 9733.6-83 Metodă II GOST 9733.27-83	4 4 4 4 4
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
6	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	186,5
7*	Numărul de fire de ață pe 10 cm: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 3812-72	259 210

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

* Metoda nu este în domeniul de acreditare