

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
КОМПАНІЯ
«СТАНДАРТ-СПЕЦЕМАЛЬ»

04114, м. Київ, вул. Радомишльська, 44

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОМПАНИЯ
«СТАНДАРТ-СПЕЦЭМАЛЬ»

04114, г. Киев, ул. Радомишльская, 44

тел. (044) 599-19-63, тел./факс (044) 468-88-83

Эмаль КО-813

Эмаль КО-813 представляет собой смесь лака КО-815 с алюминиевой пудрой ПАП-2 (или алюминиевой пастой на основе пудры ПАП-2)

Эмаль КО-813 однокомпонентная, серебристого цвета.

Эмаль КО-813 выпускается согласно ТУ У 20.3-38484110-027:2019

Эмаль применяется для окраски металлических изделий длительно работающих при воздействии высоких температур, до 500 °С.

Пленка эмали в отвержденном состоянии нетоксична, пожаробезопасна.

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей	Требование НТД
1	Внешний вид пленки	Однородная поверхность, без посторонних мех. включений.
2	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20±2°С, с не менее	10
3	Время высыхания до степени 3 при температуре 150±2°С, ч, не более:	2
4	Эластичность пленки при изгибе по ШГ-2, мм, не более	3
5	Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее: -при 20±2°С -при 450-500 °С	35 15
6	Стойкость пленки эмали при температуре 20±2°С к статическому воздействию, ч, не менее бензина воды	24 24
7	Термостойкость пленки эмали.	до 500°С


Способ применения:

Перед применением эмаль КО-813 следует тщательно перемешать в таре производителя до однородного состояния с помощью механических средств.

Эмаль КО-813 наносят на поверхность методом безвоздушного, пневматического распыления, в труднодоступных местах рекомендовано подкраска кистью.

При необходимости, нанесение последующего слоя эмали производится по предыдущему слою достигшему ст 3.

Заместитель директора по качеству



Савенко О.А.