

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 169 - 21 « 13 » aprilie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șteț I.

2021

La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Ciorapi din 85% bumbac, densitatea 200 g/m², culoarea neagră

№2 - Ciorapi din 85% bumbac, densitatea 200 g/m², culoarea grafit;

Solicitant „Jorj-Tex” SRL

Producător România

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 07.04.2021

Data începerii încercării 08.04.2021

Data sfârșitului încercării 13.04.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-30-21 din 07.04.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - poliamid	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 4, 7	83,6 16,4
1.2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	249,8
2.1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - poliamid	RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 4, 7	80,1 19,9
2.2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	260,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	