



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 49845-24

Data emiterii

11 martie 2024

Valabil pînă la

11 martie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiui, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Produse de cărbune: antracit, marca "AO" (25-70) mm
(declarat de producător: antracit marca "AO" (25-70) mm);
lotul - 56,143t.

data fabricării - iulie 2023; termenul de păstrare - 24 luni din data depozitării;
păstrarea: depozitul firmei or.Bălți, str. Feroviarilor, 60

Codul NC
2701110

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM 259:2005, p.4.3, tab.4, ind.12, p.4.4, tab.5, p.5.1 tab.6, ind. 1,2.

PRODUCĂTOR

NEB COMMODITIES LTD, office nr.56, building nr.Z3, saif suitesharjah, UAE (FURNIZOR)
Țara de origine - Federația Rusă

Codul țării
RU

CLIENT

"LESOBAZA" SRL,
RM, or.Bălți, str.Feroviarilor, 60

Codul IDNO
1003602004558

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare nr.7/032 din 22.02.2024.
Raportului de încercări nr. 069/e din 11.03.2024,
eliberat de LÎ CTSIC, certificat de acreditare nr. LÎ-096.
Raportului de evaluare nr.7/05-ev din 11.03.2024.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Seria C nr. 006754

Laborator de încercări chimic-tehnologic,
MD 2001, or. Chișinău, str. Meleștiu, 22A
Tel. +(373) 79015395



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 069/e

11.03.2024

Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către:

OC PGSP din partea clientului "LESOBAZA" S.R.L., MD-3100, mun. Bălți, str. Feroviarilor, 60

denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon

în baza: Cerere nr. 0026 C din 20.02.2024, Raport de prelevare a probelor nr. 05 din 22.02.2024

titlul și indicativii documentului, data înregistrării

pentru a stabili conformitatea cu cerințele: SM 259:2005

titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor

Data primirii eșantioanelor: 22.02.2024

Cantitatea probei/contraprobei: 6,5 kg / ---

Perioada desfășurării încercărilor: 22.02.2024-11.03.2024

Scopul încercărilor: certificare

Data finalizării încercărilor: 11.03.2024

Produsul: CĂRBUNE

Sortimentul: Antracit marca „AO” (25-70) mm

Condiții de mediu în laboratorul de încercări:

Temperatura: (22±3) °C Presiunea: (100±2) kPa

Rezultate

Nr.	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN			Valori efective	Incertitudine	Echipamente
			Cărbune concentrat	Cărbune neconcentrat sortat	Cărbune brut, produs intermediar, steril primar, șlam/cărbune brun			
1.	Conținutul de cenușă A ^d , %, max. -hulii și antracit -carbune brun	SM ISO 1171:2014	29,00 34,00	38,00 38,00	45,00 45,00	6,81 ---	---	Cuptor de calcinare Nabertherm model LT 9/11/B410 N 337632
2.	Fracția masică a umidității totale în regimul de lucru al combustibilului W _t ^f , %, max.	GOST 11014-2001 (ANULAT)	10,5			3,2	---	Metoda gravimetrică Sobă POL-EKO N SV 5SF161256
3.	Norma medie a puterii calorice inferioare a combustibilului de lucru, MJ/kg (kcal/kg)	GOST 147-95 (ANULAT)	20,725 (4950)		18,422 (4400)/ 13,400 (3200)	30,520 (7290)	---	Calorimetru B-08 M N 2085
4.	Fracția masică de sulf total S _t ^d , %, max.	SM ISO 334:2014 PSI-06-01 ed.1/08.04.2022	2,80	3,00	4,50	0,96	---	Calorimetru B-08 M N 2085 Veselă chimică

Concluzii despre conformitate

Șef laborator:

Nume, prenume

Gh. Zaiat

Semnătura

L.Ș.

1. Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului, incertitudinea extinsă cu nivelul de încredere P=95%, k=2.
4. Parametrii neacoperiți de acreditare se identifică *
5. Subcontractanții utilizați se identifică **