

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 423 - 20 C « 06 » august 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB
Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
august 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Ghete tactice pentru bărbați/femei, art. 23251 M-TAC, Sneakers Luchs Gen. II culoare neagră, mărime 39, fețe din piele naturală în combinație cu naylon, ballistic, talpa material polieric, metoda de confecționare – prin lipirea tălpii, cu sigiliu ICC nr. 000303*

Solicitant SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător Limited Liability Company „VIZANTIYA 1”, Ukraine, Kyiv, str. Vatslava Gavela, 8.

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 04.08.2020

Data începerii încercării 04.08.2020

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8780-20 din 10.07.2020 și programului Nr. M-8780-20 din 04.08.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», SM SR EN ISO 20346:2016 „Echipament individual de protecție. Încălțăminte de protecție”

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости» GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха», SM SR EN ISO 20344 „Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **423 - 20 C**
« 06 » august 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1

Ediția: 4

Data: 05.07.2018

Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Gînete tactice pentru bărbați/femei, art. 23251 M-TAC,*

SneakersLuchs Gen. II culoare neagră. mărime 39. fete din piele naturală în combinație cu navlon.

ballistic, talpa material polieric, metoda de confecționare – prin lipirea tălpii, cu sigiliu ICC nr. 000303

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167 pct. 4.5.3 GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9292	58	st-74 dr-76
2	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167 pct. 4.5.5 GOST 1422 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	125	st-54 dr-49
2	Deformarea a staifului, mm, max - remanentă	GOST 26167 p. 4.5.4 GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st-1,0 dr-0,9
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)	GOST 26167 p. 4.5.3 GOST 21463 pct. 2 Tab. 1	GOST 9290	90	st-118 dr-133
5	Rezistența la hidrocarburi, acizi slabi, substanțe alcaline, max. %	SM SR EN ISO 20346 pct. 6.4.5	ISO 20344 pct. 8.6.1	12	11,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	E. Șveț	<i>Eul -</i>