

Centrul de Analiză și Încercări
«Pielart - AIRIN» S.R.L.
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel.: 508 - 269, 508 - 270

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. **302 - 17 C**
« 17 » august 2017

Cod: ПИ 5.10 - 1
Ediția: 3
Data: 09.01.2017
Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

» august 2017

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită tip „vafelă”, din 100% bumbac, art. 2-95/5-4,*
densitatea superficială – 240 g/m², lățime – 45 cm

Solicitant SA „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător ООО «Приволжская коммуна», Federația Rusă, or. Navoloki, reg. Ivanovo

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,45 x 1,0) m.

Data primirii mostrelor 15.08.2017

Data începerii încercării 15.08.2017

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe
baza raportului Nr. M-7237-17 din 08.08.2017, și programului Nr. M-7237-17 din 09.08.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 11027 – 80 „Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и
вафельные. ОТУ”, GOST 7913 – 76 „Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и
смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”

DN la metode de încercări GOST 3816-81 «Полотна текстильные. Методы определения
гигроскопических и водоотталкивающих свойств», SM SR EN ISO 13934-1:2013 „Materiale
textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la
forța maximă prin metoda de bandă”, GOST 25617-83 „Ткани и изделия льняные, полульняные,
хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний”, SM SR EN 12127:2013
«Materiale textile.Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane
mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} C$


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 302 - 17 C « 17 » august 2017	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor <i>Țesătură albă tip „vafelă”, din 100% bumbac, art. 2-95/5-4,</i> <i>densitatea superficială – 240 g/m², lățime – 45 cm</i>
--

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11027 pct. 1.6	SM SR EN ISO 13934-1	559 294	559,5 485,8
2	Conținutul de clor liber	GOST 11027 pct. 1.9	GOST 25617	Nu se admite	lipsește
3	Capilaritate, 30 min, mm, min	GOST 11027 pct. 1.10	GOST 3816 pct. 5	100	127
4	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 11027 pct. 1.4	SM SR EN 12127	240-12 abaterea pozitivă nelimitată	243,5
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	De facto	Reglementarea Tehnică, pct. 7	De facto	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	