

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

ICC

Nr. de înregistrare **13 L007639-23**

Data emiterii **20 martie 2023**

Valabil până **20 martie 2024**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură din fibre bumbac 97%, elastan 3%, densitatea superficială 160 g/m², legătura pânză, pentru cămăși, art. 87001:

Codul NCM
5515

- albă, culoarea Coki White, data fabricării 07.08.2021, lot restant - 7850,0m;

- vopsită, culoarea albastră Della Robbia Blue, data fabricării 07.08.2021, lot restant - 4300,0m;

Livrată conform Declarației Vamale nr. 2070i134319 din 27.12.2021, Invoice nr. DCI21010 din 28.10.2021

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 11518-88 p.1.2.3 (tab. ind.3, 5, 6, 8, 11, 12), 1.2.4, 1.3, 1.4, 4, GOST 30386-95 p.3,

Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

"Shandong Gaomi Dachang Textile Co., Ltd", China

Codul țării
CN

SOLICITANT

"ZILANT" SRL, bd.Moscova, 21, mun.Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1003600031589

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 152-22C din 22.03.2022, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL, mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil până la 13.04.2025; Raportului de identificare a produselor Nr. 9309-22 din 17.03.2023, Raportului sumar Nr. 9309-22 din 17.03.2023, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Сертификат выдан компании Simcomtex SRL для пошива швейных изделий и участия в государственных тендерных закупках



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 152 - 22C
« 23 » mai 2022

Cod: IPI 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 02.05.2022
Pag. 1/3



La încercări s-au prezentat mostrele *Tesătură din fibre 97% bumbac, 3% elastan densitatea superficială 160 g/m², legătura pînză, pentru costum, art. 87001:*
1.1 – albită; 1.2 – vopsită (culoarea albastră)

Solicitant *SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21*

Producător *„Shandong Gaomi Dachang Textile Co., Ltd”, China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *cîte (0,5 x 1,5) m*

Data primirii mostrelor *17.05.2022*

Data începerii încercării *17.05.2022*

Data sfârșitului încercării *23.05.2022*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»*
și prezentate pe baza raportului Nr. 9162-22 din 17.05.2022
și programului Nr. 9162-22 din 17.05.2022

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 11518 – 88 «Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. ОТУ», GOST 23433 – 79 «Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения», GOST 30386-95 «Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида», RT „Denimirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>152 - 22C</u> <u>« 23 » mai 2022</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Editia: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3



Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură din fibre 97% bumbac, 3% elastan densitatea superficială 160 g/m², legătura pînză, pentru costum, art. 87001: 1.1 – albă*

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1.1	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 6	SM EN ISO 13934-1:2016	294 196	665 620
1.1.2	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 5	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	- 3,5 ± 2,0	-0,5 -0,5
1.1.3	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s, min	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 12	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	150	150
1.1.4	Higroscopicitatea, %, min	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 11	GOST 3816-81 pct. 3	5,0	12,6
1.1.5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac - elastan	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 3	± 3% din marcarea	97,0 3,0
1.1.6	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 11518-88 pct. 1.2.4	SM SR EN 12127:2013	152	159,2
1.1.7	Neșifonabilitate, %, min	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 8	GOST 19204-73	30	76,5

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare