

Silcarbon SC15

Technisches Datenblatt technical data sheet

Aussehen: Appearance:	Formkohle pelletized carbon
Schüttdichte Apparent density	450 +/- 30 kg/m ³
Korndurchmesser Pellet diameter	ca. 1,5 mm approx.
Wassergehalt bei Abpackung Water content, as packed	5 % max.
Jodzahl Iodine number	> 950 mg/g
Methylenblau-Adsorption Methylene blue adsorption	> 20 g / 100 g
Spez. Oberfläche Spec. surface area	ca. 1000m ² /g approx.
CCl ₄ -Aktivität CTC-activity	60 % min.
Standard-Verpackung Standard packing	Säcke a 25 kg netto pp bags, 25 kgs net each

Unsere Silcarbon-Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch soll sie nur unverbindlich beraten.

Our Silcarbon-information is based upon extensive investigations and can be regarded as reliable advice, however without any obligation

Revisionsstatus: 01.01.2026