

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 40 - 24 « 29 » ianuarie 2024	Cod: ПП 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1

APROB

Director «LabTest - Airin» SRL



Șveț I.

» ianuarie 2024

La încercări s-au prezentat mostrele

№1-Burete din inox, pentru vase,

marca comercială „Vittorio Tehnology”;

№2-Burete de bucătărie, marca comercială Freken Bok „Max”

Solicitant „Deniadi” SRL, mun. Chișinău

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 set

Data primirii mostrelor 25.01.2024

Data începerii încercării 25.01.2024

Data sfârșitului încercării 29.01.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-7-24 din 25.01.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența la coroziune, 1%sol NaCl, 6 ore, 60°	GOST 27002-86	Este rezistent la coroziune
1.2	Masa, g	-	31,7
2.1	Densitatea poliuretanului, kg/m³	SM SR EN 12127:2013	20,7
2.2	Rezistența la sfîșiere, N	SM EN ISO 13934-1:2016	17
2.3	Compoziția fibroasă stratului moale, %: - poliuretan	RT „Stabilirea metodelor ...”	100
	Compoziția fibroasă stratului dur, %: - PES		15,1
	- abraziv		84,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lî.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	