

2003-MD, mun. Chişinău, or. Durleşti str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИ-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 104 din 10.11.2023	Data: 13.11.19
		Pagina 1 din 3

Pentru încercări au fost prezentate eşantioanele:

- 1- Saci confecționați din țesătură de PP, pentru produse alimentare, dimensiuni **500mm***1000mm
- 2- Plasă din PP pentru confeționarea sacilor, pentru produse alimentare

în baza raportului de prelevare a mostrelor al Sertium Standard nr. M- 0051-23 din 26.10.2023

Solicitant: „ Povladar S.R.L., str. Sofia, 31, mun. Bălți, Republica Moldova

Producător: „ Povladar S.R.L., str. Sofia, 31, mun. Bălți, Republica Moldova

Data primirii eşantioanelor: 01.11.2023

Încercările s-au început: 01.11.2023

Încercările s-au finalizat: 10.11.2023

**Cantitatea eşantioanelor
prezentate pentru încercări:**

1- 10 buc

2- 5 m

Locul efectuării încercărilor: LÎ SA „Aschim”

Scopul încercării: **de control**

conform programului de încercări al „Sertium Standard” SRL nr. M- 0051-23 din 01.11.2023 și SM SR EN 277:2012 „Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecționați din țesătură de polipropilenă”

1. Denumirea documentelor normative ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM SR EN 277:2012 „ Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecționați din țesătură de polipropilenă”

SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1:

Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda cu epruvetă tip bandă”

SM ISO 22198:2014 „Materiale textile. Țesături. Determinarea lățimii și lungimii”

GOST 3811-72 „Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей”

GOST 29104.1-91 „Ткани технические. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей”

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului (20 ± 2)°C, umiditatea (65 ± 5)%

3. Caracteristica eşantionului:

1- Data fabricării- 25.10.2023. Termen de valabilitate -

2- Data fabricării- 25.10.2023. Termen de valabilitate -

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2-3 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlăști str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИИ-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 104 din 10.11.2023	Data: 13.11.19
		Pagina 2 din 3

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabelul

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM SR EN 277:2012	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			1- Saci confecționați din țesătură de PP, pentru produse alimentare, dimensiuni 500mm *1000mm
1	2	3	4
1.Sarcina de rupere a pânzei sacului, N (kgf): - urzeală - bătătură	SM SR EN 277:2012 p.5.5	SM SR EN 277:2012 p.5.5 SM EN ISO 13934-1:2016	176 (18) 176 (18)
2.Sarcina de rupere a cusăturii sacului, N (kgf)	SM SR EN 277:2012 p.5.5	SM SR EN 277:2012 p.5.5 SM EN ISO 13934-1:2016	117,72 (12)
3.Rezistența la aruncare în cădere liberă	SM SR EN 277:2012 p.5.6.4 Trebuie să reziste la min 3 lovituri de la înălțime de 1,2 m pe fundul sacului, ori la min 3 lovituri de la o înălțime de 1,6 m plat pe fiecare parte	SM SR EN 277:2012, p.5.6.3	Menține încercări cu greutatea de 20 kg După încercări, nu s-a produs rupere sau pierdere de conținut
Densitatea superficială 1m ² de pânză a sacului (greutatea pe o unitate de suprafață), g/m ²	-	GOST 29104.1-91 p.2	41,56
4.Numărul de fire la 100 mm de pânză, buc.	-	GOST 3812-72	32
5.Lățimea cusăturii sacului (distanța a cusăturii de la marginea sacului), mm	-	SM ISO 22198:2014	14

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlăști str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИИ-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 104 din 10.11.2023	Data: 13.11.19
		Pagina 3 din 3

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM SR EN 277:2012	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			2- Plasă din PP pentru confeționarea sacilor, pentru produse alimentare
1	2	3	4
1.Sarcina de rupere a pânzei sacului, N (kgf): - urzeală - bătătură	SM SR EN 277:2012 p.5.5	SM SR EN 277:2012 p.5.5 SM EN ISO 13934-1:2016	min 58 (6) min 39 (4)

Semnăturile: Șeful laboratorului LÎ SRL „Aschim CI” _____ N. Varzari
(semnătura)

Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.

Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL „Aschim CI”.

La solicitarea clientului LÎ SRL „Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL „ASCHIM CI”	Cod:ФПИИ-7.8-1
		Ediția: 2
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 104 din 10.11.2023	Data: 13.11.19
		Pagina 4 din 3