

2168.00.00.03/Rom/650

Cerințe tehnice pentru fabricarea, transportarea și depozitarea fașiei de pelicula termocontactabila de polietilena pentru ambalarea producției din sticla in pachete in cadrul dispozitivului YMT-1000A.

1. Pelicula termocontractabila din polietilena (denumit în continuare pelicula) este produsa prin extrudare urmata de întindere pneumatica din materialul furnizorului. Material – polietilena de inalta presiune, termocontractabila sau compozitii pe baza acestuia, cu aditivi stabilizatori pentru reducerea influentei factorilor atmosferici si aditivi antistatici. Pelicula trebuie sa respecte documentele de reglementare ale Ministerului Sanatatii în ceea ce priveste concentratia emisiilor de formaldehida si alti indicatori pentru recipientele alimentare. Prezenta impuritatilor biodegradabile din polietilena în reteta nu este permisa.

2. Reteta si raportul procentual de utilizare a aditivilor stabilizatori trebuie sa corespunda termenului de valabilitate peliculei - 3 ani de la data fabricarii.

3. Pelicula se utilizeaza pentru ambalarea in grup productiei din sticla pentru produse alimentare in pachete cu cartonare ulterioara in cutii de carton si pe foi de plastic pe palete cu dimensiunea 1000x1200 mm.

4. Tipul peliculei – "T" GOST 25951-83, transparenta, cu suprafata plana si neteda.

5. Grosimea peliculei – 60±5 mkm.

6. Latimea fasiei de pelicula in rulou (rola): – 650 mm.

7. Rulou de fasie de pelicula trebuie sa fie cu infasurare densa si cu capete netede. Se admite deplasarea peliculei fata de capul birnei cu 5 mm (des.1).

8. Protruzia capatului bobinei dupa rulou – 5 mm.

9. Contractia peliculei:

- longitudinala – 40%;
- transversala – 30 %.

10. Rezistenta de tractiune:


- longitudinala – 14.7 MPa;
- transversala – 13.7 MPa.

11. Elongatie: – in directia longitudinala – 250%;

– in directia transversala – 350%.

12. Temperatura de inmuiere: ~ 140°C ÷ 180°C.

Инв. № подл. / Погр. и дата / Взам. инв. № / Инв. № дубл. / Погр. и дата

					Упаковка продукции на поддон 1000x1200 мм	2168.00.00.03/Rom/650		
					Технические требования на пленку.			
					Технические требования на полотно пленки	Лист	Лист	Листов
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	шириной 650 мм, толщиной 60 мкм для		1	3
Разработал	Ватаманюк Е. П.			24.04.26	пакетирования на установке YMT-1000A	FSC		
Проверил					(на румынском языке)			
Утвердил								