

Folia BILKA 95g este folie de acoperiș de difuzie, din categoria economic, tristrat: o membrană special de difuzie, între două straturi de polipropilenă. Nu este nevoie de strat de ventilație între folie și termoizolație.

Denumire produs:	Folie BILKA 95 g	
Dimensiuni ambalaj:	Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m ² /sul	
Destinație și domeniu de utilizare:	Folie de difuzie sub învelitoare - se utilizează ca strat de protecție suplimentară împotriva prafului și umezelii care pătrunde sub învelitoare, la acoperișurile cu un singur strat de ventilație.	
Aplicare:	Poate fi utilizat pentru toate tipurile de acoperișuri ventilate și neventilate.	
Proprietăți:	Metode de verificare	Caracteristica produsului:
Lungime sul	SR EN 1848 - 2	50m; (-0/+2%)
Lățime sul	SR EN 1848 - 2	150cm; ±0,5%
Liniaritate	SR EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Greutate specifică	SR EN 1849 - 2	95 g/m ² ; (±10%)
Reacția la foc	EN ISO 11925-2	Euroclase: E-d2 (liber atârnat)
Impermeabilitate	SR EN 1928	W1
Permeabilitate la vapori (Sd)	SR EN ISO 12572	0,05m; (-0,015m) / (+0,015)m
Rezistență la rupere	SR EN 12311-1	170N/5cm (±20%) / 100N/5cm (±20%)
Modificare alungire-după îmbătrânire (Long/Tarnsv)	EN 12311-1	(-) 25% / (-)25%
Alungire (Long/Transv)	EN 12311-1	>70% / >70%
Modificare rezistență la rupere-după îmbătrânire (Long/Transv)	EN 12311-1	(-) 25% / (-) 25%
Forță rupere în continuare (Long/Transv)	EN 12310-1	>70N / >70N
Elasticitate la temperatură redusă	EN 1109	(-) 24°C

Reguli montaj: Ca folie sub acoperiș se va monta cu respectarea normei DIN 4108 asigurându-se ventilația sub folie, fixată de câpriori cu contrașipci, cu inscripția în sus. Având în vedere că folia BILKA 180 g este permeabilă la vapori din compoziție, se poate monta direct pe termoizolație, nu trebuie format canal de ventilație între folie și termoizolație. Se poate utiliza la șarpante cu panta de la 25° minim. Folia se montează paralel cu linia streșinii, cu o suprapunere notată pe marginea sulului cu o dungă colorată (min. 10 cm). Se va monta având în vedere direcția scurgerii apei, se poate petrece și peste creasta acoperișului. Este folie de difuzie care rezistă la sarcini termice normale (cu ventilație corespunzătoare max: +70°C), temperatură de punere în operă (-) 20°C – (+)40°C, rezistență la UV max.: 3 luni.

Reguli de depozitare și magazinare: La loc acoperit, uscat, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare

Perioada de utilizare: Cu respectarea regulilor de depozitare, își păstrează calitățile timp de 5 ani de la cumpărare

Garantie: În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport stipulate de distribuitor.

Riscuri posibile, prescripții de prevenire: Nu se cunoaște risc de a prejudicia sănătatea.

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +40 733.30.30.30 Fax: +40 268.548.116 www.bilka.ro

