


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>575 - 17</u> <u>« 06 » decembrie 2017</u>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 3
		Data: 09.01.2017
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură din 100% bumbac imprimată, lățimea - 220 cm*

Solicitant *„Impera Textil” SRL, str. Muncești 173*

Producător *НПООО „АРК ЕКО ТЕКСТИЛ”, Uzbekistan*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(40 x 30) cm*

Data primirii mostrelor *05.12.2017*

Data începerii încercării *05.12.2017*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-70-17* din *05.12.2017*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

DN la metode de încercări *Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07).*

*SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

#### Rezultatele încercărilor

Nr. incerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	Reglementarea Tehnică, pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , max	SM SR EN 12127	123,5

Notă: *Представленный образец ткани идентифицируется следующему коду КТН РМ — 5208 12 190 «Ткань полотняного переплетения, с поверхностной плотностью более 100 г/м<sup>2</sup>, но не более 130 г/м<sup>2</sup> и шириной более 165 см»*

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI. Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	<i>[Signature]</i>