

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 330 - 23C « 02 » octombrie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/3



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

« 02 » octombrie 2023

La încercări s-au prezentat mostrele Berete din fetru (100% lână), vopsit, modelată pe calapod, căptuşită cu ţesătură vopsită (culoarea neagră) 100% PES, art. CH-10104A, marca "CHEVRON":

1 - fetru culoarea roşu-închis; 2 - fetru culoarea albastru-deschis; 3 - fetru culoarea neagră

Solicitant / Producător SRL „ZILANT”, mun. Chişinău, bd. Moscova, 21, ţara de origine China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 buc.

Data primirii mostrelor 26.09.2023

Data începerii încercării 27.09.2023

Data sfârşitului încercării 02.10.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9376-23 din 25.09.2023 și pe baza programului Nr. 9376-23 din 25.09.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 28000 - 2004 „Ткани одёжные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. ОТУ”, GOST 20272 - 96 „Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. ОТУ”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 330 - 23C « 02 » octombrie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3

Rezultatele încercărilor mostrelor Berete din fetru (100% lână), vopsit, modelată pe calapod, căptușită cu țesătură vopsită (culoarea neagră) 100% PES, art. CH-10104A, marca "CHEVRON":

1 - fetru culoarea roșu-închis; 2 - fetru culoarea albastru-deschis; 3 - fetru culoarea neagră

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Exteriorul					
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28000-2004 pct. 4.2.8 Tab. 5	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.5-83	4	4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28000-2004 pct. 4.2.8 Tab. 5	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.5-83	4	4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.27-83	3	4
3.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28000-2004 pct. 4.2.8 Tab. 5	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.5-83	4	4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc		GOST 9733.27-83	3	3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.


Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 330 - 23C « 02 » octombrie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3

Continuarea tabeli

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Căptușeală					
3.2	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 20272-96 pct. 3.3.7 Tab. 3	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	