

**INCERCOM**

Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr.846/1 din 10.01.2021**

Cod: RÎ-7.8

Ediția: 10

Data: 19.11.2020

Pagina: 2 / 6



Data începutului încercării: 29.12.2020


Data finisării încercărilor: 10.01.2021

**REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR**

piatră spartă din calcar, sort 0-4 (C-ra. Japca)

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Trecerea prin sită
Compoziția granulometrică	%	8	SM SR EN 13242+A1:2010 Tab 2	SM SR EN 933-1:2011	100	99,54
	%	5,6			98-100	99,13
	%	4			85-99	94,44
	%	2			-	59,69
	%	1			-	34,59
	%	0,5			-	16,99
	%	0,250			-	6,96
	%	0,125			-	3,71
	%	0,063			-	1,11
	%	<0.063			-	0,00
Categoria după granulozitate	-	-	SM SR EN 13242+A1:2010 Tab 2	SM SR EN 933-1:2011	Categorie G	G <sub>F</sub> 85
Densitatea în stare uscătă	kg/m <sup>3</sup>	-	-	EN 1097-3:2011 Pct.6	-	1,062

Executantul

 /specialist/ Gîrlea V.

 /specialist/ Sîrbu D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM” is



Șorbealo N.