

56563539  
7002369087  
8002402683  
Не Требуется



Standard: ISO 9001:2015

Arceormittal

8Z-2020  
03.01.2020  
5000619205

Manufacturer: PJSC "Arceormittal Kryvyi Rih"  
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"  
Destination country: The Republic of Moldova  
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV"  
62-22, G. Asaki str.  
Kishineu MD-2028  
The Republic of Moldova  
OKPO 38730480

Производитель: ПАО "АРСЕОМИТТАЛ КРИВЫЙ РИХ"  
Поручатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"  
Страна назначения: Республика Молдова  
Презентатор: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"  
ул. Г. Асаки, 62-22,  
МД-2028 г. Кишинев,  
Республика Молдова  
OKMO 38730480

Description of goods/Наименование товара		Прокат арматурный гладкого профиля для железобетонных конструкций / Plain steel bars for concrete-steel constructions	
№	№ плавки	№ партии	Марка
1	22414	51495	16
№	Тол-на/Л-р,мм	Вид постр. по длине	Шипмент by length
1	12000	М/ЛЛ	пачки/bundles
№	Коэф-во	Коэф-во	Коэф-во
1	9	9	9
№	Масса нетто, кг	Масса нетто, кг	Масса нетто, кг
1	39325	39325	39325

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %												
№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B
1	0.21	0.52	0.071	0.026	0.025	0.025	0.013	0.017	0.0052	0.005	0.0004	0.002
	Co	W	Nb	Mo	V	Al						
	-	-	-	0.01	0.005							

Mechanical properties/Механические свойства					
№	Предел текучести H/mm2 (N/mm2)	Временное сопротивление H/mm2 (N/mm2)	Удлинение после разрыва after extension %	Изгиб	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке
1	320/327/315	436/438/432	34,9/36,8/36,0	ok/ok/ok	при максимальной нагрузке
	Yield Strength, Re	Tensile Strength, Rm	Uniform extension after rupture %	Bend	Percentage total elongation at maximum force
	H/mm2 (N/mm2)	H/mm2 (N/mm2)	%	ok/ok/ok	at maximum force
	320/327/315	436/438/432	34,9/36,8/36,0	ok/ok/ok	at maximum force

Class of application/Класс применения - I

Radiation parameters (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)		Material EDR (µSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)
<50	<50	<300	<141

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту. Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract. Вниманию: не допускайте использование обвязок для застопорки груза при перепоручных работах. Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible. Topвые стороны пачек окрашены краской. Marking Примечание

13.11.2021  
Технический контроль  
ТБК-5  
Сигнатура: [Signature]  
Лист 1  
Листов 1  
Sheet  
Sheets